JOTUN DryTech Murfiller

Produktbeskrivning

Typ

En strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Mellanstrykning som garanterar en jämn, vacker puts. Utjämnar sprickor och ojämnheter. Ger ökat skydd och förlänger underhållsintervallet.

Användningsområde

För alla typer av murverk, fundament, betong, både obehandlade och tidigare målade.
Används i **JOTUN DryTech Mur** System.
Särskilt lämplig att använda på gamla putsfasader med småsprickor, flagnad färg och andra ojämnheter.
Skall övermålas med **JOTUN DryTech Murfärg**.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L).
Brytning	Skall brytas över **Jotun Multicolor**. Kulörerna kommer att avvika något, men är endast till som toning för att ge bättre täckförmåga för slutstrykningen.
Kulör	Vit.
Glans	Matt
Generisk typ	Mellanstrykning som ger lätt struktur. Innehåller silikonemulsion.
Volymtorrhalt	50 ± 2 volym%
Litervikt	1.7
pH värde	9
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.
Tillsätt inga främmande oljor. Produkten är färdig att använda.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel och rulle.
Produkten bör appliceras med pensel, men kan påföras med roller och sedan arbetas in i underlaget med pensel.
Skall påföras på mindre ytor åt gången. För bästa möjliga strukturutjämning och resultat bör produkten korsstrykas.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Förbrukning per strykning (m²/liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
	Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
3 – 4	250 – 333	125 – 167

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C och under +25 °C.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget , luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:		
Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C
Dammtorr	6–8 t	3–4 t
Övermålningsbar efter	24 t	12 t

Bruksanvisning

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Lös färg, lös puts och all gammal kalk skall avlägsnas. Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Skölj av med rent vatten. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.
Grundning:	Obehandlad/bar mur/puts/betong skall grundas med **JOTUN DryTech Murprimer**.
Mellanstrykning:	Påföres med pensel-korsstrykes. Fyller småsprickor och ojämnheter: **JOTUN DryTech Murfiller**. Utjämning av strukturskillnader i underlaget och fylla småsprickor upp till 0,5 mm: **JOTUN DryTech Murfiller**. Skall alltid målas över med **JOTUN DryTech Murfärg**.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.





Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.