QUICK Bengalack Universal

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Universal är en alkydbaserad slutstrykningsfärg.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Universal ger en hård, slitstark yta. **QUICK Bengalack Universal** är väderbeständig och har god vatten och kemikaliebeständighet.
Produkten levereras som Blank, Silkematt och Matt (endast svart).

Användningsområde

QUICK Bengalack Universal används inomhus och utomhus som slutstrykning på metall, trä och hårdplast. Används på jordbruksredskap, järnkonstruktioner, maskiner, grindstolpar, staket, cyklar, möbler och inredning osv.

Produktdata

Emballagestorlek	Standardkulörer: 0,25 L och 0,75 L. Bas: 0,68 L och 2,7 L.
Tillgängliga baser	0,68 L Blank: A, B, C, gul och gul/orange. 0,68 L Silkematt: A, B och C. 2,7 L Blank: A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas före användning.
Kulör	0,25 L Blank: Vit, Svart, Signal Gul, Signalröd. 0.25 L Silkematt: Vit, Svart. 0,75 L Blank: Vit, Svart. 0.75 L Silkematt: Vit, Svart, Aluminium. 0.75 L Matt: Svart.
Glans	Blank (standardkulörer, bas): 90–100 Silkematt (standardkulörer, bas): 10–16 Silkematt (Aluminium): 25–35 Matt (standardkulör): 4–7
Volymtorrhalt	41 ± 2 volym% Vit
Litervikt	1.14 Vit
Flampunkt	36 °C

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.

Appliceringsverktyg / -metoder

Platt pensel, roller med kort lugg/fördrivare.

Omröres väl tills att färgen får en jämn konsistens. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.017–0.021"
Sprutvinkel	30–50°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Sträckförmåga och skikttjocklek

	Förbrukning per strykning (m²/liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	10 – 12	83 – 100	34 – 41

Förtunning

Lacknafta.

Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 5 timmar
Brukstorr / försiktig användning	Min. 10 timmar
Hög belastning / genomhärdad	3–4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.

Nytt järn och stål:	Avfetta med **QUICK Bengalack Avfettning Spray** eller **UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1**. Tvätta med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**. Slutstrykning: Två strykningar QUICK Bengalack Universal i rekommenderad filmtjocklek.
Tidigare målat järn och stål:	Avlägsna all rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Befintlig färg mattas ned. Tvätta med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**. Slutstrykning: Två strykningar QUICK Bengalack Universal i rekommenderad filmtjocklek.
Galvaniserat stål och lättmetall:	Avfetta med **QUICK Bengalack Avfettning Spray** eller **UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1**. Tvätta med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:5 med vatten. Skölj noga med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**. Slutstrykning: Två strykningar QUICK Bengalack Universal i rekommenderad filmtjocklek.
Hårdplast:	Underlaget skall vara fritt från fett och andra föroreningar. Tvätta med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**. Slutstrykning: Två strykningar QUICK Bengalack Universal i rekommenderad filmtjocklek.

Underhåll

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras stående. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.





Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Detta dokument omfattar information om:
QUICK Bengalack Universal Blank: Produkt ID 43862, Produktkod 6AJ
QUICK Bengalack Universal Silkematt: Produkt ID 40822, Produktkod 26W

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.
Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.