TD

Tekniskt datablad

TRESTJERNER BETONGOLJA

Produkttyp och egenskaper:

TreStjerner Betongolja är en klar, vattenburen akryldispersion för betong. Den har dammbindande effekt, vilket minskar risken för dammbildning, ger en skyddande yta och underlättar rengöring. TreStjerner Betongolja har god inträngning, torkar snabbt, gulnar inte och är lätt att påföra.

Användningsområden:

TreStjerner Betongolja används inomhus i torra rum på betonggolv, och på betongytor som tak och väggar. Ytorna skall vara rena, torra och obehandlade.
TreStjerner Betongolja kan övermålas med TreStjerner Golvfärg, TreStjerner Golvfärg för Betong och TreStjerner Sigural Epoxyfärg.

Förbehandling:	Underlaget skall vara rent, torrt och fast, och fritt från fett, oljor och andra föroreningar. Smutsiga ytor rengöres med Butinox Kraftvask och sköljes noga med rent vatten. Eventuella skador i betongen åtgärdas. Nygjuten betong bör härda minst 2 månader innan applicering av TreStjerner Betongolja. Lös puts, sand och betonghud och membranhärdare på ytan skall avlägsnas mekaniskt eller genom syratvättning. Mycket tät och slät betong (stålglättad betong) skall slipas eller syratvättas på ytan innan behandling.
Bruksanvisning:	Rör om noga innan användning.
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta
Rekommenderad förbrukning:	8–10 m^2/lit. per strykning
Antal strykningar:	1, beror av underlagets sugförmåga. Produkten skall enbart mätta betongen och inte bygga film på ytan.
Viskositet:	Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4)
Litervikt:	1.02
Volymtorrhalt (%):	Ca. 30
Torktider (23 °C, 50 % R.H.):	Brukstorr: 8 timmar Undvik tyngre belastning den första veckan efter behandling.
Förtunning/rengöring:	Betongoljan skall inte förtunnas. Rengöring med vatten.
Emballage:	3 och 10L

Scanox , 421 22 Västra Frölunda
Tel.: 031 69 63 13. Fax: 031 69 63 97. www.scanox.se

TD

Tekniskt datablad

Avfallshantering:	Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
Anmärkningar:	Rör om noga från botten och uppåt. Lagras och fraktas frostfritt.
Ytterliggare information:	Temperaturen skall vara högre än + 10 °C vid användning. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd förlänger torktiden. Undvik tyngre belastning och vattenspill den första veckan efter behandling. Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten. EU-gränsvärde för produkten (kat A/i): 140g/l (2010). Produkten innehåller max 65 g/l VOC.
Revisionsdatum:	2018-02-16

Scanox , 421 22 Västra Frölunda
Tel.: 031 69 63 13. Fax: 031 69 63 97. www.scanox.se