QUICK Bengalack direkt på rost

QUICK Bengalack Rett på Rust

Produktbeskrivning

Typ

QUICK BENGALACK direkt på rost är en alkydbaserad metallfärg där speciella råmaterial läggs till för att motverka och förhindra rostbildning.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Direkt på Rost fungerar både grundning och slutstrykning, allt i en och samma produkt. Produkten ger en blank, slitstark och hård yta som är väderbeständig, som står bra emot vatten och har god kemikaliebeständighet. Kan blandas i många kulörer.

Användningsområde

Används inomhus och utomhus som ytbehandling av järn och stål. Används på t ex. cyklar, staket/inhägnader, portstolpar, redskap, maskiner, stålkonstruktioner osv.

Produktdata

Emballagestorlek	0,25 L och 0,75 L (bas 0,68 L).
Tillgängliga baser	0,68 L bas: A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas före användning.
Kulör	0,25 L: Vit blank, Röd blank, Svart blank, Svart silkematt, 0,75 L: Vit blank, Svart blank, Svart silkematt
Glans	Standardkulörer: Blank: 90–100. Silkematt: 25–35. Bas : Blank
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym% Vit
Litervikt	1.18 Vit
Flampunkt	Sluten degel: 35°C (95°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 500 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Noggrann omrörning ända ner i botten av emballaget.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, korthårig rulle.
Rör om noga både före och under arbetets gång. Påför två fylliga och jämna strykningar. I områden med tung belastning och i miljö med högt saltinnehåll i luften rekommenderas 3, eller fler strykningar för optimalt skydd.

Rengöring av verktyg

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.

Lacknafta

Förtunning

Lacknafta

Skikttjocklek och spridning (förbrukning pr. strykning)

Rekommenderad förbrukning (sträckförmåga): 8 m²/liter per strykning(ar)
Skikttjocklek (µm): 40–50 (torr)

Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd kan förlänga torktiden.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 5 t
Brukstorr	Min. 8 t
Genomhärdad	3–4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara torrt, fast, och fritt från fett, olja, salter och andra föroreningar.
Lös färg och rost avlägsnas genom stålborstning. Blanka ytor mattas ned.
Tvätta med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10. Skölj väl med rikliga mängder vatten. Låt torka innan vidare behandling.
Underlaget skall vara helt torrt innan **QUICK Bengalack direkt på rost** påföres.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras stående. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.





Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.
För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.