Solid Grundfärg

Vattenspädbar alkydoljefärg för grundning av träfasader och fönster mm. utomhus.

Produktbeskrivning

Vattenspädbar alkydoljefärg för grundning av träfasader och fönster mm. utomhus. Ger god förankring för fortsatt målning med någon av Caparols vattenburna utomhusprodukter för trä.

Appliceringsområde	Trä utomhus.
Materialegenskaper	■ Vattenbaserad ■ God inträngningsförmåga
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit Bas D
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller < 5 g/l VOC.

Användning

Grundfärg med alkydemulsion som bindemedel har alkydoljefärgens goda inträngande egenskaper.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Målning på nytt omålat trä av gran eller furu:

Släta hyvlade ytor avslipas med slippapper. Behandla med Solid Grundolja på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm, därefter grundas hela ytan med Solid Grundfärg vått i vått inom 30 min eller efter 12 timmar och strykes sedan två gånger med någon av Caparols vattenburna utomhusprodukter för trä.

Vid målning av obehandlade fönster, dörrar, utemöbler mm. grundoljas hela ytan med Solid Grundolja. Den olja som inte sugs in i träet avtorkas.

Målning på tidigare målade ytor:

Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt, skölj noga och låt torka, därefter skrapas eventuellt löst sittande färg bort. Gråtnat trä slipas ner till friskt trä, eventuellt ruttet virke byts ut.



CAPAROL

Vid målning av tex fönster, dörrar och utemöbler oljas trärena ytor med Solid Grundolja före fortsatt behandling. Den olja som inte sugs in i träet avtorkas. Grundoljan kan övermålas med Solid Grundfärg vått-i-vått inom 30 min eller efter 12 timmar. Uppskrapade trärena ytor på fasad kräver inte grundolja innan Sold Grundfärg. Därefter målas det två gånger med någon av Caparols vattenburna produkter för trä.

Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-6 m²/liter på sågade ytor 5-7 m²/liter på hyvlade och släta ytor
Applikationsförhållanden	För att säkerställa tillräcklig tjocklek på färgskikten, följ rekommenderad färgåtgång/filmtjocklek. Temperatur under applicering och härdning, minst +8°C och högst +30°C på underlag, material och omgivande luft, under kommande dygn. Luftfuktighet <80% RF. Måla inte i direkt solljus eller vid risk för regn kommande dygnet.
Torktid	Dammtorr: 4 timmar Övermålningsbar: 11 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%) Obs! lägre temperatur och/eller luftfuktighet fördröjer torktiden för övermålning, kontrollera att ytan är torr innan övermålning.
Verktyg	Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel. **Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:** Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar.
Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan.
När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.