# Terrassolja

Träolja med mycket god inträngningsförmåga.

## Produktbeskrivning

| | |
|---|---|
| | Vattenspädbar träolja med mycket god inträngningsförmåga baserad på alkydemulsion. Motverkar uttorkning och sprickbildning i träet. Kan även brytas i kulörer enligt färgkarta lasyr |
| Appliceringsområde | Tryckimpregnerat virke utomhus. |
| Materialegenskaper | ■ Vattenbaserad<br>■ Motverkar uttorkning |
| Förpackningsstorlekar | 1 liter<br>3 liter<br>10 liter |
| Kulörer | Färglös<br>Ingår även i brytsystem för lasyrkulörer |
| Förvaring | Frostfritt |
| Teknisk data | Bindemedel: Alkydemulsion |
| Notering | VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010).<br>Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC. |

## Användning

| | |
|---|---|
| | Avsedd i första hand på tryckimpregnerat virke utomhus. |
| Ytförberedelse | Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya obehandlade ytor slipas lätt. Gråträ slipas till friskt trä. |
| | Tryckimpregnerat och tidigare behandlat trä stryks två gånger. Oljan påläggs i tunna skikt på träet. Oljan har en mjölkaktig ton som övergår till färglöst när den torkat |
| | Tidigare oljade ytor tvättas med fasadtvätt. Vid stark nedsmutsning rengörs med terrasstvätt. |
| | Arbeta inte i starkt solsken eller i fuktig väderlek. |
| Förtunning | Vatten |
| Förbrukning | 10 m²/liter<br>Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. |
| Applikationsförhållanden | Temperatur under applicering och härdning, min. +8 °C på underlag, material och omgivande luft. Luftfuktigheten < 80% RF. |




CAPAROL

## TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| Torktid | Dammtorr: 2 timmar<br>Övermålningsbar: 12 timmar<br>Genomtorr: flera dygn |
| Verktyg | Påföres med pensel. |
| Rengöring av verktyg | Verktyg rengörs genast efter användning i tvål och vatten. |

## Råd

| | |
|---|---|
| Rengöring och underhåll | Torka av verktygen noga och rengör genast efter användning i tvål och vatten. |
| Bortskaffande | Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation. |

**Teknisk information · utgåva: juni 2025**

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar.
Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan.
När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

**DAW Nordic AB** · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.