Solid Fönster & Snickeri

Solid Fönster & Snickeri är en halvmatt vattenspädbar färg speciellt anpassad för målning av nya eller tidigare målade fönster, trädgårdsmöbler, dörrar mm utomhus där god väderbeständighet och glanshållning önskas.

Produktbeskrivning

	För målning av nya eller tidigare målade fönster, dörrar, utemöbler mm utomhus.
Appliceringsområde	Fönster, dörrar, trädgårdsmöbler m.m. utomhus.
Materialegenskaper	■ Bra glanshållning ■ Väderbeständig
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3 Ingår i brytsystem
Glans	20, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkyd/akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller < 40 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. **Målning på nytt omålat trä av gran eller furu:** Hela ytan grundoljas med Solid Grundolja före fortsatt behandling. Grundoljan kan övermålas med första skiktet Solid Grundfärg vått i vått inom 30 min eller efter 12 timmar. Kittning av fönster utförs enligt kittleverantörens rekommendationer. Därefter målas ytan två gånger med Solid Fönster & Snickeri. Vid målning av kittfals på fönster stryks färgen ett par mm in på glasytan. **Målning på tidigare målade ytor:** Tvätta ytan med fasadtvätt, och skölj noga och låt torka, därefter skrapas eventuellt löst sittande färg bort. Gråtnat trä slipas ner till friskt trä, eventuellt ruttet virke byts ut. Alla trärena ytor oljas med Solid Grundolja före fortsatt behandling. Grundoljan kan övermålas med Solid Grundfärg vått i vått inom 30 min eller efter 12 timmar. Solid Grundfärg kan målas på de oljade trärena ytorna eller också på hela ytan beroende på ytans kondition. Vid behov av kittning av fönster utförs enligt kittleverantörens rekommendationer.



CAPAROL

	Därefter målas ytan två gånger med Solid Fönster & Snickeri. Vid målning av kittfals på fönster stryks färgen ett par mm in på glasytan.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-7 m²/liter Torrfilmstjocklek: 55-65 µm per skikt Våtfilmstjocklek: 145-165 µm per skikt
Applikationsförhållanden	För att säkerställa tillräcklig tjocklek på färgskikten, följ rekommenderad färgåtgång/filmtjocklek. Temperatur under applicering och härdning, minst +8°C och högst +30°C på underlag, material och omgivande luft, under kommande dygn. Luftfuktighet <80% RF. Måla inte i direkt solljus eller vid risk för regn kommande dygnet eller vid dagg inom ca 2 timmar. Om dagg eller regn kommer på ytan innan ytan på färgskiktet torkat tillräckligt så kan man riskera att det uppstår matta fläckar, vilket är ett estetiskt problem som inte påverkar funktionen på färgen. För att få bort eventuella glansskillnader, måla en gång till på berörda ytor.
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4-6 timmar Genomtorr: flera dygn Torktiderna gäller vid +23 °C och RF 50 %. Vid kallare temperaturer och/eller högre luftfuktighet förlängs torktiden.
Verktyg	Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel. **Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:** Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten / penseltvätt
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penseltvätt.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar.
Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan.
När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.