

PRODUKTBLAD

FORMPLYWOOD EUCA FSC MIX CREDIT

Ljungberg Fritzo AB
Industrigatan 7
641 34 Katrineholm
Telefonnummer: 0155-26 78 10
info@ljungbergfritzo.se
www.ljungbergfritzo.se

**LJUNGBERG
FRITZOE**

FORMPLYWOOD EUCA FSC MIX CREDIT

PRODUKTBESKRIVNING

Formplywood tillverkad av sammanlimmade korslagda fanér av eucalyptus . Skivan är belagd med en slät mörk fenol film, 120 g/m², på båda sidor.

Den är fenollimmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg.

Densiteten är c:a 680 kg/m.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skivan är avsedd att användas utomhus till formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad. Den ska inte utsättas varaktigt för väder, väta och vind. Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borrar, sågning, mm) skall kantförseglas med vattenfast utomhusbeständig färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning c:a 10-15 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

CERTIFIERING

Skivan kan köpas med intyg på faktura om ursprung i FSC-certifierat skogsbruk (FSC Mix Credit).

LAGRING

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttids-lagring, sörj för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

OBS! Om skivorna ligger obandade (dvs utan emballage och kantband) skall de endast förflyttas manuellt. Vid mekanisk förflyttning finns en stor risk att buntens "kalvar" eftersom den filmbelagda plywoodens yta är hal.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

AVFALLSHANTERING

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



ART NR	BENÄMNING	TJOCKLEK LÄNGD (mm)		BREDD	ANTAL/PALL
409122	Formplywood Euca, FSC Mix credit	12,0	1200	2500	69
409180	Formplywood Euca, FSC Mix credit	18,0	1200	2500	46

TOLERANSER

TJOCKLEK:	+/- 0,5 mm
LÄNGD:	+ /- 1 mm
BREDD:	+ - 1 mm
VINKELRÄTHET:	+/- 1 mm/m

