

Histolith Sol-Silikat

Mineralisk fasadfärg med mångsidiga egenskaper.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

■ Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 3

Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader.

Glans

2, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalivattenglas, silica sol, organisk additiv < 5%

■ Diffusionstal luftlagertjocklek s_dH_2O : <0,03 m

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse

Används på mineraliska underlag som puts, betong, samt ytor som tidigare behandlats med silikatfärg eller matta dispersionsfärger.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Sugande underlag grundas med Histolith Sol-Silikat Fixativ spädd 2:1 med vatten. På mycket starkt sugande ytor upprepas behandlingen vått i vått. Ytor med mikrosprickor och lagningar kan ges en strukturutjämnande behandling med Minera Universal. Första strykning med Histolith Sol-Silikat kan spädas med max 10% Histolith Sol-Silikat Fixativ. Slutstrykning med Histolith Sol-Silikat kan spädas med max 5% Histolith Sol-Silikat Fixativ. Använd skyddsglasögon och skydda huden vid användning. Färgen etsar glas, metall mm. Ev. spill skall omedelbart tvättas bort med vatten. Måla inte i direkt solbelysning, regn eller stark blåst.

Histolith Sol-Silikat motsvarar i sin sammansättning DIN 18 363, avsnitt 2.4.1.



TEKNISK INFORMATION

Förtunning	Histolith Sol-Silikat Fixativ
Förbrukning	6-8 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +10°C Damm torr: 2 timme Övermålningsbar: 12 timmar Genom torr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,023-0,027 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Sylitol Koncentrat
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Etsar glas och metall.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: september 2026

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.