

Histolith Sol-Silikat Fixativ

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag med Histolith Sol-Silikat.

Materialegenskaper

Mineraliska underlag utomhus.

Förpackningsstorlekar

■ Vattenspädbar

Kulörer

10 liter

Förvaring

Färglös

Teknisk data

Frostfritt

Notering

Bindemedel: Kalivattenglas, silica sol, organisk additiv.

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse

Användes till grundning av sugande underlag före målning med Histolith Sol-Silikat samt till spädning av den.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Vid behandling på sugande underlag grundas dessa med Histolith Sol-Silikat Fixativ spädd 2:1 med vatten. På mycket sugande underlag upprepas behandlingen vått i vått. Vid första strykning med Histolith Sol-Silikat kan färgen spädas med max 10% och vid färdigstrykning med max 5% Histolith Sol-Silikat Fixativ.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

8-15 m²/liter koncentrat beroende på hur underlaget suger.
(Spädes 2 delar koncentrat och 1 del vatten)

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.



TEKNISK INFORMATION

	Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,013-0,018 inch Spruttryck: 140-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Leveransviskositet
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Etsar glas och metall.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.
	

Teknisk information · utgåva: maj 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.