



FORKLARING FUKTKLASSIFISERING TRELIM/WOOD ADHESIVE:

Fuktklasse:	BOSTIK	Bruksområde:
	Product:	
D2	INNE 700 VINTER 750 (-10 grader)	<p>Innelim - kortvarig høy luftfuktighet. <u>Fuktighet mindre enn 12%</u>. Bruksområde fugeliming, monteringsliming av møbler som utsettes for lite fuktighet og varierende temperaturer.</p> <ul style="list-style-type: none">- Wood Adhesive 700 er såkalt «skolelim», litt tykkere i konsistensen enn Trelim Vinter 750.- Vinter 750 ned til -10 grader, Produktet inneholder litt «frostvæske» slik at kan lagres i kaldere temperatur (transporteres). Litt tynnere i konsistensen.
D3	UTE 730	<p>Innelim og utelim - konsekvent høy luftfuktighet, eller ute der limte flater ikke direkte påvirkes av været. Bruksområde: Møbler og inventar i våtrom, kjøkkenbord osv som utsettes for litt fukt.</p>
D4	PU 800	<p>Inne - langtidpåvirkning av høy fuktighet. Ute - påvirkes av været. Limfug ute skal beskyttes med lakk, olje eller lignende. Bruksområde vinduer, dører, utemøbler, bordplater som utsettes for mye fukt.</p>