



# PRIMER 5075

## PRODUKTDATABLAD

2024-01-04

### PRODUKTBESKRIVELSE

1-komponents herdende grunning for Bostik P590, Bostik H985, Bostik H760 og Bostik H750. Herdingen skjer under påvirkning fra luftfuktighet og gir en værbestandig forankring til underlaget. Grunningen bindes også kjemisk til fugemassen.

### BRUKSOMRÅDE

For grunning for fugging med P590 og ved fugging med Bostik H985, Bostik H760 og Bostik H750 på porøse overflater, slik som betong, murstein, stein og tre. Særlig oljeholdige tresorter som teak er viktig å forhåndsbehandle. Grunningen fungerer også bra på mange metaller og plastsorter, men dette bør testes ut på forhånd.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Alle fugeflater må være tørre og rene. Løse biter og partikler fjernes med en stiv børste. Påføring skjer best med pensel. På meget sugende underlag kan det være nødvendig å gjenta primingen. OBS ! Primeren blir noe mørkere med tiden pga lysets påvirkning, og blir dermed mer fremtredende mot lyse flater. Man bør være oppmerksom på dette før påføring. Primeren må tørke minst 30 min. før påføring av fugemasse. Max. tørketid er 5 timer. Da Bostik 5075 reagerer med luftens fuktighet, skal den lagres i uåpnet boks. Hvis boksen, som åpnes gjentatte ganger og siden får stå en stund, viser sterk uklarhet/ er grumsete ved omrøring, viser dette at primeren er ubrukelig.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er klassifisert som helseskadelig og brannfarlig. Bruk forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av egnet åndedrettsvern. F.eks maske med filter type A2. For ytterligere informasjon, se produktdatablad(sikkerhetsdatablad).

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

## PRODUKTBESKRIVELSE

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Konsistens:  | Tyntflytende                                         |
| Herdesystem: | Tørker og herder med luftfuktighet.                  |
| Egenvekt:    | ca 0,96 .                                            |
| Tørrstoff:   | ca 30 %                                              |
| Løsemiddel:  | Metyletylketon, toluen .Må ikke fortynnes            |
| Brannfare:   | Ja                                                   |
| Flammepunkt: | + 1 °C                                               |
| Lagringstid: | 9 måneder i ubrutt forpakning. Lagres tørt og svalt. |
| Farge:       | Transparent, gulaktig.                               |
| Forbruk:     | ca 100 løpometer fuge / liter.                       |

## KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)