SNABBSPACKEL

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Ekstra hurtigtørkende akrylsparkel.

BRUKSOMRÅDE

For sparkling og tetting av sprekker i tre og lignende materiale inne.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Flatene skal være rene og tørre. Malte flater skal vaskes eller slipes. Nytt tre bør grunnes. Påføres med slett sparkel. Sliping og overmaling kan skje etter ca. 1 time.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innehold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig, for ytterligere informasjon se HMS-datablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Fyllstoff:	Hvit dolomittmarmor
Kornstørrelse:	0-0,03 mm
Bindemiddel:	Akryldispersjon
Vedheft:	> 5 kp/cm2 på stålpusset betong
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Lagring	Kjølig, men frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet forpakning
Brannfarlig	Nei
Farge	Hvit
Densinitet:	1,8
Arbeidstemperatur:	Min +5°C
Tørketid	Ca 1 time avhengig av lagtykkelse, temperatur og luftfuktighet.
Sjikt-tykkelse	Max 2mm
Materialforbruk	Ca. 0,5 liter/m2 bredsparkling ved 0,5 mm tykkelse.
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.