

MEGAFIX R

Forbedret, deformerbart, sigefritt og hurtigherdende, sementbasert flislim til keramiske fliser og steinmaterialer



KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EN 12004

Megafix R er et forbedret (2), hurtigherdende (F), sementbasert (C) lim, uten sig (T), klassifisert som C2FT S1.

Megafix R er CE-merket, som angitt i TT-sertifikat nr. 2500702765/Gi (TUM), nr. 25080059/Gi (TUM) og nr. 25080063/Gi (TUM) utstedt av Technische Universität München laboratoriet (Tyskland).

BRUKSOMRÅDE

For liming mot støp, pussflater, herdet betong og gamle gulv innvendig som utvendig av:

- Keramisk- og mosaikk flis av alle typer, samt steinmaterialer som er fuktstabile.
- Isolerende materialer som ekspandert polystyren og polyuretan, gipsplater, glass og steinull, Eraclit®, gassbetong, tresonittplater, lydisolerende plater, etc.

Noen eksempler på bruk

- Til reparasjon på trafikkerte steder som raskt må tas i bruk, for eksempel offentlige bygninger, fortau, kjøpesentre, utstillingslokaler.
- Ved behov for rask flis-setting eller reparasjon i svømmebasseng, fabrikklokaler (bryggerier, vinkjellere, meierier, etc.), kjøleanlegg.
- Rask reparasjon i våtrom, dusj, kjøkken, balkonger.
- Liming av ikke-absorberende gulvbelegg på eksisterende gulv, der avbindingstid for andre sementbaserte lim vil være for langsom (for eksempel ved setting av flis på gammelt flislagt gulv).
- Setting av marmor og naturstein, til og med lys stein.
- Liming av fliser på varmegulv.

TEKNISKE EGENSKAPER

Megafix R er et grått pulver, sammensatt av spesialsementer, velgradert tilslag, syntetiske polymerer og akseleratorer som bidrar til å utvikle en høy heftfasthet alt 2 til 3 timer etter avbinding. Som følge av dette kan flis-setting på vegg og gulv fullføres raskt. Gulv kan være klar for belastning etter 24 timer, og kan gås på etter 2 timer.

Ved å erstatte vannet i limet med **Latex Plus** vil sluttproduktet få en høyere fleksibilitet, som spesifisert for klasse C2F S2 (høy fleksibelt lim) i samsvar med EN 12004.

ANBEFALINGER

Bruk aldri **Megafix R** til:

- Setting av flis på flater av metall, gummi, PVC og linoleum.
- Vegg eller gulv som er utsatt for ekstreme tøyninger eller vibrasjoner (tre, asbestsement, osv.).
- Festing av isolasjonspanel av ekspandert polystyren med beskyttende film.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forberedelse av underlaget

Underlaget må være jevnt, fast og fritt for løse partikler, fett, olje, maling, voks, etc. Fuktige underlag kan forlenge bindetiden til **Megafix R**. Sementbaserte underlag må være ferdig med svinnet før flisarbeider starter. I varmt vær må pusslag få anledning til å herde i minst en uke pr. cm tykkelse. Vanlig sementbasert påstøp må herde i minst 28 døgn, hvis det ikke benyttes MAPEI's mørtler, slik som **Mapecem**, **Mapecem Pronto**, **Topcem**, **Topcem Pronto** eller **VR-Støp**. Sørg for nedkjøling av underlaget med vann i ekstrem hete og direkte sollys. Gipsunderlag og anhydritt påstøp må være helt tørre (maks restfuktighet 0,5 %), faste og fri for støv. Det er absolutt nødvendig å behandle disse underlag med **Primer G** eller **Eco Prim T**. I områder med store fuktbelastninger skal **Primer S** benyttes for å prime underlaget. Generelt referer til MAPEI tekniske dokumentasjon vedrørende underlagsreparasjon, reparasjon av sprekker, forsterkning av hurtig tørkende påstøp, avretting og sparkling av underlag.

Blanding

En sekk 20 kg med grå **Megafix R** blandes med 4,8 - 5,2 liter vann. **Megafix R** skal blandes med rent vann og blandes til massen er jevn og fri for klumper. Det anbefales å benytte mekanisk blanding, drill og visp. La blandingen hvile/trekke noen minutter og rør opp igjen rett før bruk. Blandingens må benyttes innen 30 minutter, deretter vil avbindingen starte.

Påføring

Megafix R påføres ved hjelp av tannsparkel, i inntil 10 mm tykkelse. For å sikre god heft, legg først ut et tynt lag **Megafix R** på underlaget ved å benytte den rette siden av tannsparkelen. Deretter påføres limet i ønsket tykkelse. Tannsparkelen velges generelt slik at limdekningen blir minst 65 % til 70 % av flisenes bakside for innendørs bruk på gulv og vegg. For utendørs bruk eller områder utsatt for stor belastning skal 100 % av flisenes bakside dekkes med lim.

- For mosaikk opp til 5 x 5 cm, anbefales MAPEI firkant-tannet sparkel nr. 4.
- For vanlig keramisk veggflis anbefales MAPEI V-tannet sparkel nr. 5.
- For gulv, ujevne overflater eller flis med høye ribber anbefales MAPEI V-tannet sparkel nr. 6.
- For meget krevende arbeider som utendørs områder utsatt for frost, flislegging i svømmeanlegg og basseng, gulv utsatt for store punktlaster, gulv som poleres på stedet, svalehale flis, flis med høye ribber, flis med store formater, skal også **Megafix R** påføres på baksiden av flisene.

Med store formater gjelder flis større enn 900 cm² (30 x 30 cm). For meget absorberende underlag eller arbeid ved høy temperatur bør underlaget forvannes for å opprettholde åpentiden til limet.

Flislegging

Forfukting av flisene er ikke nødvendig, men kan likevel anbefales dersom det er mye støv på baksiden av flisene. Åpentid til **Megafix R** er vanligvis 15 til 20 minutter under normal temperatur og fuktighet. Sterk sol, tørr vind, høy temperatur, eller sterkt sugende underlag kan imidlertid føre til at åpentiden reduseres drastisk, i verste fall ned til bare noen få minutter.

På grunn av dette er det nødvendig med kontinuerlig sjekk av limets overflate for å avdekke eventuell skinn dannelse eller om limet er ferskt som ved påføring. Dersom overflatefilm er dannet skal limet trekkes ut på ny. Det må ikke under noen omstendighet tilsettes vann til limet for å forsøke å fjerne denne filmen. Resultatet blir da at det dannes en film uten lime-effekt. Flis lagt i **Megafix R** må ikke utsettes for utvasking eller regn de første 3 timer, og må dessuten beskyttes mot frost og sterk sol i minimum 24 timer etter setting.

Punktliming av lydisolerende materialer

Punktliming av lydisolerende eller isolerende plater, bør utføres med et pussebrett eller en sparkel. Sparkeltype og størrelse avhenger av jevnheten til underlaget og vekten på platene. Som beskrevet tidligere skal åpentiden observeres nøye. Når tyngre panel limes med kun noen få limepunkter, vil dette kreve bruk av midlertidige støtter som kan fjernes når **Megafix R** har begynt å avbinde.

FUGING

Fuging kan skje etter 3 timer med spesiell MAPEI sement- eller epoksybaserte fugemasser, som leveres i flere farger. Ekspansjonsfuger må fuges med fleksible fugemasser fra MAPEI.

GANGBAR

Gulv kan belastes med lett gangtrafikk etter 2 - 3 timer.

FULLT BELASTBAR

Overflater er bruksklare etter ca. 24 timer. Vann- og svømmebassenger kan fylles etter 3 dager.

RENGJØRING

Verktøy kan vaskes med rent vann før herding. Flater bør rengjøres med en fuktig klut. Vann på flatene bør kun benyttes i moderate mengder og først etter noen timer.

FORBRUK

1,2 kg/m² pr. mm tykkelse.

Keramisk flis

- Mosaikk og små fliser (sparkel nr. 4/5): 2 - 3 kg/m².
- Fliser med normal størrelse (sparkel nr. 5/6): 4 - 5 kg/m².
- Store fliser, gulv, utendørs (sparkel nr. 6, 10 eller større): > 6 kg/m².

Punktliming

- Ekspanderte materialer etc.: 0,5 - 0,8 kg/m².
- Gipsbasert veggplate, siporex: 1,5 kg/m².
- Fullstendig liming på ru flater: 2,5 kg/m².

EMBALLASJE

Grå **Megafix R** leveres i 20 kg sekker.

LAGRING

Megafix R kan lagres i inntil 12 måneder, tørt i lukket originalemballasje, innendørs. Lengre lagring kan føre til at avbindingstiden forlenges, men uten at produktegenskapene påvirkes.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

I henhold til følgende normer:

- Europeisk EN 12004 som C2TF
- Europeisk EN 12002 som S1
- Europeisk EN 12002 som S2 (dersom blandet med Latex Plus)
- ISO 13007-1 som C2FTS1

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	pulver
Farge:	mørk grå
Romdensitet:	1 400 kg/m ³
Tørrestoff-innhold:	100 %
EMICODE:	EC1 Plus - meget lav emisjon

SAMMENSETNING OG EGENSKAPER I BLANDINGEN (ved +23°C og 50 % R.H.)

Blandingsforhold:	100 deler Megafix R med 24 - 26 deler vann, målt etter vekt
Blandingens konsistens:	smidig pasta
Farge:	grå
Densitet på blandingen:	1 500 kg/m ³
pH på blandingen:	ca. 11
Påføringstemperatur:	fra +5°C til +35°C
Blandingens brukstid:	30 minutter
Åpentid (iht. EN 1346):	15 - 20 minutter
Klar for fugging:	etter 2 - 3 timer
Gangbar:	etter 2 - 3 timer
Klar for bruk:	etter 24 timer (3 dager for vann- og svømmebasseng)

SLUTTEGENSKAPER

Heftfasthet iht. EN 1348:	
– etter 28 døgn:	2,0 N/mm ²
– etter varmealdring:	1,8 N/mm ²
– etter neddykking i vann:	1,0 N/mm ²
– etter fryse/tine sykler:	1,0 N/mm ²
Syrebestandighet:	god
Alkalibestandighet:	utmerket
Oljebestandighet:	utmerket
Løsemiddelbestandighet:	utmerket
Temperatur under bruk:	fra -30°C til +90°C
Deformabilitet iht. EN 12004:	S1 - deformerbar

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

12-1-2024-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

