

# FDV - Limtre gran og furu

## Produkttype

Standard limtre i gran og furu, produsert i henhold til CE-godkjenning nr 1070-CPR-501.



## Materialspesifikasjon

Styrkeklasse: GL 30c iht NS-EN 14080: 2013

Trelast: Gran eller furu i styrkeklasse T22 og T15

Limtype fingerskjøt: MUF, type 1 FJ, O,1 S

Limtype lamell: MUF, type 1 GP, 0,3 S

Limfugens motstand mot delaminering: NS-EN 14080-2013 metode B

Holdbarhetsklasse gran iht. NS-EN 350-2: 4

Holdbarhetsklasse furu iht. NS-EN 350-2: 5

Holdbarhetsklasse furu kjerneved iht. NS-EN 350-2: 3-4

Formaldehydklasse: E1

Brannklasse: D-s2, d0

## Vedlikehold

Innvendig: I prinsippet intet vedlikehold. Det anbefales ikke å utsette produktet for høy fuktighet og deretter hurtig uttørking.

Utvendig: Hvis man ønsker å overflatebehandle limtre, så må dette gjøres når limtreet er tørt. Limtre er på sitt tørreste når det blir levert rett fra leverandør. Det skal benyttes en diffusjonsåpen beis eller lignende, slik at trevirket får «puste».

## Lagring på byggeplass

Limtre må lektes opp fra bakken og mellom hvert lag for å sikre god lufting. Limtreet må også tildekkes med en presenning eller lagres under tak. Plastfolien på bjelkene beskytter ikke mot fuktighet, kun mot tilsmussing. Plastfolien må fjernes omgående, eller skjæres opp i underkant hvis det oppstår kondens under platen. Se for øvrig vår brosjyre «Lagring og håndtering av limtre» på [www.moelven.no](http://www.moelven.no).

## Avfallshåndtering

Limtre i gran og furu avfallssorteres som vanlig tre-avfall, og kan brennes i vanlig forbrenningsanlegg.