



# GLASIL VINDUSKITT

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

### PRODUKTBEKRIVELSE

Glasil Super Vinduskitt er et elastisk vedlikeholdsritt kitt med optimal vedheft til glass, metall og tre (både behandlet og ubehandlet). Primer behøves ikke.

### BRUKSOMRÅDE

For kittfals i så vel nylagde vinduer som ved omkitting og renovering av gamle vinduer. Tetting ved aluminiumslisten, ved vannbrettblekket etc.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Nye vinduskarmer: Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT kan anvendes uten primer på såvel ubehandlede som laserte impregnerte og malte trekarmer. Gamle vinduskarmer: Alt løst sittende kitt fjernes med et skarpt verktøy for eksempel et stemjern. Rengjør falsen med Rødsprit. Der gammelt kitt sitter fast, skrapes man bort 2-3 mm av kittet nærmest glasset og ved falsens ytre del. Da får Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT optimalt feste både mot glasset og mot trevirket. Påføring ved omkitting og ved ny påføring: Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT påføres i kittfalsen direkte fra patronen med Bostik håndsprøyte H14, H40, H45, trykkluftsprøyte T16X, T28X eller Panasonic Batterisprøyte. Ved påføring av 0,6 liters pølser anvendes Bostik håndsprøyte H2, H12, Bostik trykkluftsprøyte T22X eller Panasonic batterisprøyte. Anpass plastmunnstykkets diameter til kittfalsens bredde. Ved omkitting påføres massen ovenpå den gamle faste sittende kittfalsen i et ca 2 mm tykt lag og da med kontakt mellom trefalsens ytre del og glasset. Ved nykitting skal kittfugen danne en trekant mellom karmen og glasset. Det er viktig at Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT får ordentlig kontakt med både buefalsen og glasset. Ved behov kan kittfalsen etterglattes med en fugepinne eller kittkniv dyppet i en svak såpeløsning. Rengjøringsmiddel: White Spirit. Påføringstemperatur for Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT er 10-25°C.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

### PRODUKTBEKRIVELSE

Shore A hardhet:	ca 30
Herdesystem:	Herder med luftens fuktighet
Skinndannelsestid:	30-60 minutter avhengig av luftens fuktighet

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



Egenvekt:	ca. 1,5 kg/l
Farge:	Offwhite
Lagringsbestandighet:	18 måneder
Overmalbar:	Ja, men for nylagde fuger kan alkyd-/olje maling tørk forsinkes noen døgn -test anbefales
UV og værbestandighet:	Ekstrem god
Ekstruderbarhet 4 bar og 4 mm munnstykke:	<200 g/min
100% Modul (DIN 53504-S2):	ca. 0,8 MPa
Bruddforlengelse (DIN 53504-S2):	ca. 230%
Bruddstyrke(DIN 53504-S2):	ca. 1,5 MPa

## KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

