

Corrostabil Kaldgalvanisert Grunning/Zinkspray

Kaldgalvanisert grunning. Blander seg kjemisk med jern- og metallflater. Zinksjiktet inneholder 98 % zink. Gir dobbel rustbeskyttelse.

Art.nr: 22653
NOBBnr: 26739409
EPDnr: 1043900
EANnr: 7314890226536

Bruksanvisning:

- Flaten rengjøres grundig for smuss, fett, olje og rust. Påse at flaten er tørr.
- Rist boksen.
- Spray flere tynne lag.
- Tørketid ca. 30 minutter.
- Fullt gjennomherdet etter 24 timer.



Innhold: 400 ml

For mer inngående info:
se HMS datablad og/eller teknisk datablad

AUTO CARE
International a.s
Lindebergvn 12, 2016 Frogner
Tlf: 63 86 82 00, Faks: 63 86 82 01