

EN KLASSIKER MED NY OPPSKRIFT

K 15 NY

Selvtjevne
sparkelmasse
med
ARDURAPID-
effekt

K15 NY!



- 8% DRØYERE
- ENDA BEDRE FLYTEGENSKAPER



ARDEX K 15 NY

En klassiker med ny oppskrift

Forbedrede flytegenskaper

8 % drøyere

Finere konsistens - tillater tynnere lag

Selvutjevne og pumpbar

EC 1 godkjent – ingen emisjoner



ARDEX K15 NY

Setter nye normer for flytegenskaper. Fra 0-20 mm i én arbeidsgang. Gangbar etter 2 timer og belegningsklar etter 1 døgn.

Bruksområde

Sparkling og avretting av:

- Betong- og elementdekker
- Sementpuss
- Støpeasfalt
- Magnesittgulv
- Gips- og anhydrit gulv
- Terrazzo
- Keramiske fliser
- Bordgulv, før montering av belegninger
- Som ferdig slitelag i kjeller, hobbyrom og andre gulv med moderate belastninger.

Tekniske data

Blandingsforhold:	6,25 liter vann pr. 25 kg 1 del vann til 3½ deler pulver
Egenvekt pulver:	1,2 kg/liter
Materialforbruk:	ca. 1,4 kg /mm/m ²
Bearbeidingsstid:	30 min.
Gangbar etter:	2 timer
Belegningsklar etter:	24 timer
Egnet til gulvvarme:	ja
Levering:	Sekker á 25 kg
Lagring:	Uåpnet, 6 mnd. i tørre rom

ARDEX SKANDINAVIA AS

Jerikoveien 10 b

1067 Oslo

Telefon: 22 61 05 00

Telefaks: 22 61 05 75

E-post: ardex@ardex.no

www.ardex.no

