



# HEY'DI LETT PÅ GULVET

Hurtigtørkende lettbetong.



## Beskrivelse

Hey'di Lett på Gulvet er en hurtigtørkende lettbetong basert på sement og ekspandert polystyren (EPS) i form av små luftfylte partikler. Hey'di Lett på Gulvet kan legges ut i ubegrenset lagtykkelse, er lyd- og varmeisolerende, selvtørkende og lett å legge ut.

## Bruksområder

Hey'di Lett på Gulvet benyttes på alle typer gulv der man ønsker å bygge opp et lett undergulv før annen overflatebehandling. Gulv på grunn på komprimert underlag og oppfylling av bjelkelag m.m. Hey'di Lett på Gulvet kan legges ut både som flytende konstruksjon på treunderlag og med fast forankring når underlaget er betong eller lettbetong. Minste lagtykkelse er 30 mm og anvendelsestemperatur skal være min. +10 °C. Hey'di Lett på Gulvet er ideell som underlag for Hey'dis selvutjevne avrettingsmasser, som legges ut i ca. 20 mm tykkelse over Hey'di Lett på Gulvet.

## Forarbeid - Underlag

På underlag hvor Hey'di Lett på Gulvet legges som flytende konstruksjon skal det først legges ut plastfolie, min. 0,2 mm PE-folie. Ved fast forankring primes underlaget med Hey'di Spesialprimer tynnet med vann i forhold 1:3. Før priming utføres må det sørges for at overflaten er fri for løse partikler, støv, fett m.m. Begge metoder forhindrer at fuktighet fra massen trekkes ned i underlaget, derved sikres full utherdning av massen.

## Utblanding

Til utblanding benyttes kraftig drill med dobbel omrører. Benytt Hey'di Lett på Gulvet-blandekar, fyll 6,4 liter i karet og deretter én 50 liters sekk med Hey'di Lett på Gulvet. Bland til massen er jevn og homogen, normalt tar dette 1-2 minutter. Brukstil utblandet masse er ca. 1 time.

## Bruksmåte

Hell massen ut av karet og fordel med stor glattsparkel eller annet egnet redskap. Massen kan trekkes av med rettholt og finjusteres med vanlig murverktøy. Hey'di Lett på Gulvet kan også pumpes med egnet pumpeutstyr, vannmengden bør da økes, opp mot 7 liter pr. sekk. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -

Hey'di Lett på Gulvet skal overdekkes med avrettingsmasse utlagt i min. 15 mm tykkelse etter ca. 12 timer, og maksimum 3 døgn. Det skal alltid primes med Hey'di Spesialprimer tynnet med vann i forholdet 1:3. Priming bør alltid foretas dagen etter fordi Hey'di Lett på Gulvet er selvtørkende og fuktigheten må beholdes inne i massen hvor den bindes kjemisk. Hey'di Lett på Gulvet overflaten er et egnet underlag for varmekabler eller varmerør, men disse må aldri støpes inn i Hey'di Lett på Gulvet.

## Forbruk

1 sekk Hey'di Lett på Gulvet dekker 1 m<sup>2</sup> ved 50 mm tykkelse. 1 pall Hey'di Lett på Gulvet med 21 sekker à 50 liter gir drøyt en m<sup>3</sup>, som tilsvarer 10 m<sup>2</sup> i ca. 10 cm tykkelse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

## Pakning

17 kilo sekk.

## TEKNISKE DATA

Vanntilsetting:.....	6,2-7,2 l / 17 kg
Materialforbruk .....	0,34 kg/l
Egenvekt, uttørket .....	400 kg/m <sup>3</sup>
Største kornstørrelse .....	3 mm
Utleggingstykkelse .....	30 mm-ubegrenset
Trykkfasthet, 28 døgn .....	ca. 3,4 MPa
Fritt svinn, 28 døgn .....	< 0,05 %
Brukstid .....	ca. 60 min.
Gangbar .....	12 timer
Beleggbar .....	1 døgn
Varmedledning.....	0,08 W/mK
Brannklasse .....	A2

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr:.....	270
GTIN: .....	7054150002707
Nobnummer: .....	30160410

## Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 07.02.13



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.