

PRODUKTDATABLAD

Scan Betongmørtel B-30



Produktnavn	Scan Betongmørtel B-30	
Produktbeskrivelse	Scan Betongmørtel B-30 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.	
Fysikalske egenskaper	Dmax: 8 mm	
	Brukstemp: +5° - +25°	
	Vannbehov: ca. 2,5 liter pr. 25 kg sekk	
	Brukstid: ca. 2 timer	
	Fasthet +20 °C Støpte prismer 40 x 40 x 160 mm	
	7 døgn: ≥ 30 Mpa	
	28 døgn: ≥ 38 Mpa	
Bruksområde	Støpe arbeider utvendig og innvendig i tykkelser over 30 mm f. eks fundamenter, trapper, utstøping av bunnblokker og u-blokker.	
Bruk	Blandes med rent ferskvann. I vinterhalvåret må det også tilsettes frosthindrende middel. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblender eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes og eventuelt primes for å få vedheft til underlaget.	
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret.	
Forbruk	25 kg Scan Betongmørtel B-30 gir ca.12,5 liter ferdig mørtel.	
	Bruksområde:	Forbruk i liter utblandet mørtel:
	Utstøping av bunnblokk	ca. 8 liter pr. m
	Utstøping av 25 cm, Iso lettklinker u-blokk	ca. 17 liter pr. m
	Utstøping av 25 cm, lettklinker u-blokk	ca. 22 liter pr. m
	Utstøping av 20 cm, lettklinker u-blokk	ca. 12 liter pr. m
	Utstøping av 15 cm, lettklinker u-blokk	ca. 5 liter pr. m
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 12 mnd under ideelle lagringsforhold, se holdbarhetsdato på siden av sekken.	
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland	