

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI BADEROMSSTØP NORMAL

Sementbasert, tørrbetong - benyttes både inne og ute.

Beskrivelse

Hey'di Baderomsstøp Normal er en sementbasert tørrbetong som benyttes både inne og ute. Hey'di Baderomsstøp Normal kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm.

Bruksområder

Hey'di Baderomsstøp Normal benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey'di Baderomsstøp Normal lagt på isolasjon, eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp, og legges ut i min. 4 cm tykkelse.

Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C, laveste temperatur +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

På puss og betong kan Hey'di Baderomsstøp Normal legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 4 cm, og skal ha fast forankring til underlaget. Dette sikres med en gysing(slemming) av underlaget, bestående av Hey'di Baderomsstøp Normal blandet med Hey'di KZ primer og vann i forholdet 1:1 til en velling. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangsblender, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt maks 2,2 liter vann til 25 kilo Hey'di Baderomsstøp Normal. Vann som skal brukes må tilfredsstillende drikkevannskvalitet. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte

Hey'di Baderomsstøp Normal legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lurer og brett, og kan bearbeides i ca. 2 timer. Sørg for å komprimere massen godt. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Beskytt utlagt masse mot for rask uttørring, f.eks. med plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Utlagt Hey'di Baderomsstøp Normal kan tas i bruk eller flislegges etter 18 timer. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 24 timer.

Forbruk

25 kilo Hey'di Baderomsstøp Normal gir ca. 12 liter masse. Ca. 2,1 kilo Hey'di Baderomsstøp Normal pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år etter produksjonsdato.

Pakning

25 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: 2,2 l/25 kg
Materialforbruk: 2,1 kg/l
Største kornstørrelse: 2,5 mm
Utleggingsstykkelse: 20-80 mm
Brukstil: ca. 2 timer
Flislegging: 18 timer
Beleggbart: 24 timer
Trykkfasthet 28 døgn: >35 MPa
Bøyestrekfasthet 28 døgn: >5 MPa
Heft til betong ved gysing: >1,5 MPa

PRODUKTSAMSVAR

Produktet samsvarer med NS-EN 206-1 med de endringer som står i skriv fra Kontrollrådet (Rundskriv 2/11).
Fasthetskklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,20
Brannklasse: A1

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 199
GTIN nr: 7054150001991
Nobb nr: 42117823

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 08.04.14



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.