



POWDER ADHESIVE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Tapetklister i pulverform basert på modifisert potetstivelse.

BRUKSOMRÅDE

For oppsetting av papirtapeter i tørre rom på sugende underlag. Til kraftige papirtapeter anbefales Bostik Wall Adhesive brukes.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Blanding: Blande i rent kar av plast eller rustfritt materiale. Tilsett pulveret langsomt under kraftig omrøring med ballongvisp i ca 20 sekunder. La limet svulle i minst 20 minutter og rør om før bruk. Forberedelser Gips-, spon- og halvharde plater. Lim hjørneremser over plateskjøter og hjørner. Sparkle, slip og forlim hjørneremser og spikerhull. Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim. Papirtapeter. Fjern løstsittende tapeter og skjær opp i hjørnene. Hull, hjørner og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Vinyltapet. Løsne og riv bort overflaten. For øvrig, samme som papirtapeter. Malte underlag. Slip og vask med malervask og skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte overflater slipes. Forliming Bruk Hernia Vevlim PVP Variant fortyn-net med 1 del vann. Oppsetting Påfør klistret på tapetens bakside. Brett sammen lengden og la den ligge og "hvile" ifølge tape-tens monteringsanvisning. Forlim ikke mer enn 10-15 lengder av gangen. Oppsetting av papirtapeter gjøres normalt med over-lapping, men kan i enkelte tilfelle settes kant i kant. Press tapeten grundig fast med tapetverktøy. Følg tapetfabrikantens anvisning


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Limtype	Enkellim
Konsistens	Pulver
Farge	Beige
Densitet	0,5
Blandingsforhold	1 pakke Tapetklister T 20 500g skal blandes i 12,5 liter vann 1 pakke Tapetklister T20 250g ska blandes i 6,25 liter vann
Limforbruk	4-5 m ² /liter ferdigblandet klister avhengig av materialer og påføringsmåte.
Brannfarlig	Nei
Lagring	Ubegrenset, om limet lagres tørt Ferdigblandet lim kan lagres ca 4 uker i lukket kar
Påføringsutstyr	Rulle, pensel eller Tapetmaskin
Arbeidstemperatur	Ikke under +18°C
Rengjøringsmiddel	Vann. Limflekker fjernes med fuktig til bløt svamp eller klut innen klistret har tørket. Verktøy rengjøres med lunkent vann.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.co

