

# HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL M5

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.



## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Mur og Pussmørtel M5 er laget av, sement, gradert sand (0-2 mm) og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

## Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflukkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussens god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kosteres på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey'di KZ : vann 1:3.

## Utblanding

Utblanding foretas med tvangs- eller frittfallsblander og blandes i min 5 min. max. 10 min. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Hey'di Mur og Pussmørtel M5 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 3,3-3,6 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

## EGENSKAPER

Mur- og pussmørtel

Pussing av vegg, inne og ute

Benyttes på tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong

## Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussens har satt seg.

Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussens på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussens har herdet. Redskap rengjøres med vann.

## Forbruk

*Puss:* ca. 1,8 kg pr. m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.

*Oppmuring tegl:* ca. 80 kg pr. m<sup>2</sup>.

*Oppmuring lettklinker 25 cm:* ca. 18 kg pr. m<sup>2</sup>.

## Tørketid

Ca. 1 døgn.

## Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

## Pakning

25 kilo sekk, 500 og 1000 kilo bigbag.

Mørtelen tilfredsstiller krav til tørrmørtel i NS-EN 998-2. Klasse M5.

# HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL M5

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

**TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):**

Mørtelklasse:	M5 (NS-EN 998-2)
Vanntilsetning:	3,3-3,6 l/25 kg
Våt densitet:	1,7-1,8 kg pr. ltr.
Største kornstrørrelse:	2 mm
Brukstid:	2 timer
Trykkfasthet:	
1 døgn:	>3 MPa
7 døgn:	>7 MPa
28 døgn:	>9 MPa
Brannklasse:	A1 (EN 13501-1)
Pakning:	25 kg sekk

**PRODUKTKODER:**

Varenummer:	
25 kilo:	1721
500 kilo:	1735
1000 kilo:	1729
GTIN nummer:	
25 kilo:	7054150017213
500 kilo:	7054150017350
1000 kilo:	7054150017299
NOBB nummer:	
25 kilo:	44478904
500 kilo:	46554132
1000 kilo:	45479045
PR-nummer:	315844
Revisjonsdato:	05.10.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.