

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL KC35/65

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Mur og Pussmørtel KC35/65 er laget av hydratkalk, sement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

## Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflிக்கes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussene god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kosteres på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey'di KZ:vann 1:3.

## Utblanding

Utblanding foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill m/visp. Mindre mengder kan røres ut for hånd. Hey'di Mur og Pussmørtel KC35/65 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 4 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

## Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stål Brett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussene har satt seg. Brukstil utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussene på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussene har herdet. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid

Ca. 1 døgn

## Forbruk

Puss: ca. 1,8 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.  
Oppmuring tegl: ca. 80 kilo pr. m<sup>2</sup>.  
Oppmuring lettklinker 25 cm: ca. 18 kilo pr. m<sup>2</sup>.

## Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

## Pakning

25 kilo sekk og 1000 kilo bigbag

Mørtelen tilfredsstillt kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-1.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... ca. 4 l/25 kg  
Største kornstørrelse: ..... 0-3 mm  
Brukstil: ..... ca. 2 timer

## PRODUKTKODER

### Hey'di varenr:

25 kilo: ..... 1726  
500 kilo: ..... 1740  
1000 kilo: ..... 1734

### GTIN nr:

25 kilo: ..... 7054150017268  
500 kilo: ..... 7054150017404  
1000 kilo: ..... 7054150017343

### Nobb nr:

25 kilo: ..... 44478923  
500 kilo: ..... 46554158  
1000 kilo: ..... 46554113

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 11.06.15



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.