



Eik Pearl Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10037193 (ORG84MFD)	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Animoso	Antall bord med delt toppsjikt	2	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Lyse gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Plank 14mm Plank 138	Stil	Nordic, Rustic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	14mm Plank 138	m² per pakke	3,04	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	14 x 138 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	10	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	22,7	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,129
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,68	Varme motstand (m²K)/W	0,109
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	42	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	953,4	Slipe motstand	USRV 59
Overflatebehandling	Live Natural olje	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	45965114
Farge	Pearl	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580080732



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.