

DoP YTEEVNEDEKLARASJON
Dokumentasjon på produktets egenskaber

PFM05CZ002

1. Produkttypens ID-kode:


Scan Master Pro KK

2. Type, serie eller serienummer eller hvilket som helst annet element som gjør det mulig å identifisere produkter for bygg og anlegg i henhold til art. 11 avsn. 4:

se punkt 1 (oppgitt på emballasjen og produktet)

3. Tiltenkt anvendelse av produktet i samsvar med tilsvarende harmoniserte tekniske spesifikasjonen i henhold til produsentens forutsetning:

Teknisk produktspesifikasjon: Underlagsbånd og -folier for hydroisolasjon for taktekking ved prøving av reaksjon på ild i henhold til standard EN 13859-1+A1. Tilleggsopplysninger fra produsenten: Diffus folie under tak, passer som tilleggslag for hydroisolasjon under taktekking på skrå tak. Passer også som hinder mot vind i lagdelte vertikale ytre vegger på bygninger.



4. Navn, firma eller registrert handelsmerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til art. 11 avsn. 5:

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Tsjekkia
Tlf.: +420 499 314 211, Faks: +420 499 314 210
www.juta.cz

5. Navn og kontaktadresse til selskapets representant som har fullmakt til å utføre oppgaver i art. 12 avsn. 2:

ikke oppgitt

6. System eller systemer for vurdering og overprøving av stabiliteten til egenskapene til produkter som det er oppgitt i vedlegg V:

vurderingssystem 3

7. Erklæring om egenskaper for et produkt som en harmonisert standard gjelder for:

vurdering etter system 3 foretatt og prøveprotokoll utgitt av CSI a.s.

8. Erklæring om egenskaper for et produkt som har fått utstedt europeisk teknisk vurdering:

ikke utgitt

9. Egenskaper oppgitt i erklæringen:

Grunnleggende karakteristikker	Egenskap				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	Enheter	Nominal verdi	Toleranse		
Reaksjon på ild	[klasse]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Motstand mot vannlekkasje	[klasse]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Motstand mot vannlekkasje etter kunstig aldring	[klasse]	W1	-	-	EN 13859-1 Vedlegg C
Dampgjennomtrengelighet (Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,015	EN 12572 EN 1931
Fasthet i strekk i langsgående/tverrgående retning	[N/50 mm]	420 / 420	-70 / -120	+50 / +120	EN 12311-1 EN 13859-1
Fasthet i strekk ved kunstig aldring, langsgående/tverrgående retning	[N/50 mm]	385 / 390	-70 / -120	+70 / +120	EN 13859-1 Vedlegg C
Elastisitet/trekk i langsgående/tverrgående retning	[%]	40 / 50	-15 / -25	+30 / +30	EN 12311-1 EN 13859-1
Elastisitet/trekk etter kunstig aldring, langs-/tverrgående retning	[%]	35 / 45	-15 / -25	+30 / +30	EN 13859-1 Vedlegg C
Motstand mot rivning i langs-/tverrgående retning	[N]	390 / 360	-80 / -60	+120 / +70	EN 12310-1 EN 13859-1
Fleksibilitet/bøjning under lave temperaturer	[°C]	-20	-	-	EN 1109 EN 495-5

10. Egenskapene til produktet som er oppgitt i punkt 1 og 2, er i samsvar med egenskapene som er oppgitt i punkt 9.

Denne erklæringen utstedes på uforbeholdent ansvar til produsenten som er oppgitt i punkt 4.

Produktene inneholder ikke farlige stoffer. De er i samsvar med REACH-direktiv nr. 1907/2006.

Underskrevet for produsenten og i hans navn:

Ing. Jiří Hlavatý
styreleder

I Dvůr Králové nad Labem, 15.01.2015

