

MONTERINGSANVISNING

Kryssfiner filmbelagt bjørk F/F – Produktgruppe 3040

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Kryssfiner filmbelagt bjørk F/F

3 Produktbeskrivelse

Kryssfiner av Finsk bjørk belagt med WBP fenolfilm på framsiden i tykkelse 220 g/m² og baksiden med standard mørk brun film i tykkelse 120 g/m². Kantene er forseglet med akrylmaling. Platene er limt med vannfast,

4 Dimensjoner

- Standard platetykkelse er 15mm
- Standard plateformat er 1500x3000mm
- Platene leveres med skarp kant.

5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres tørt og med fuktsikring mot fukt fra underlag. Platene må klimatiseres før montering og ved akklimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt. Platene lagres med strø mellom platene slik at alle plater blir klimatisert. Plater skal klimatiseres i min 1 uke før montering.

6 Montering

Platene forbores og skrus med syrefaste festemidler. Legden på spiker/skruer skal være minst 2 ganger platens tykkelse. Minste tykkelsen på festemidlet er 0,16 ganger platens tykkelse. Skruehode skal være plant med plateflaten. Platene skal ha en avstand på 1-3mm mellom hver plate, både på kort og langsiden. Mellomrommet fuges med silikon.

7 Behandling

Overflaten til belegget er litt strukturert for å forbedre slitasje- og ripemotstand. Belegget er elastisk, solid og sprekker ikke så lett. Det er også fukt og UV-resistent, og gir en hygienisk overflate. Overflaten er enkel å rengjøre med vann og vanlige rengjøringsmidler. Sterke syrer, alkalier og aceton kan forårsake visuelle endringer på overflaten. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd og sprekker på filmen må denne forsegles med egnet maling.

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.