Tinova Traditional Exterior

Juni 2016

Produktbeskrivelse
Tinova Traditional Exterior er en oljebasert maling til nye og gamle trefasader. Den fremhever overflatestrukturen i treverket, og gir en dekkende og jevn overflate.

Behandling
Underlaget skal være tørt og rengjort (max 16 %-fukt).

Nymaling
1. Impregner med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. 2. Grunn hele overflaten med Tinova Primer Exterior. 3. Ferdigmal 2 ganger med en Tinova Traditional Exterior.

Ommaling
1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior, spesielt hvis flatene er i dårlig stand. 4. Ferdigmal 2 ganger med Tinova Traditional Exterior.

Helse og miljø
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Modifisert alkydolje
Glans: 30
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 12 timer
Overmalbar: 16 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: White spirit
Verktøy: Pensel og rull
Forbruk, nymaling: 4-6 m2/l
Forbruk, ommaling: 6-8 m2/l
Emballasje: 1, 2,5, 5 og 10 liter
Rengjøring: White spirit
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/e) 300 g/l. Inneh. max 399 g/l.

Øvrig
Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter sluttføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.