

Tinova Traditional Window

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Tinova Traditional Window er beregnet for maling av vinduer og staffasje av treverk utendørs. Vindusmalingen er egnet til ommaling av industrimalte vinduer.

Behandling

Underlaget skal være tørt og godt rengjort (max 16 %-fukt).

Nymaling

1. For best resultat bør nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil.

2. Grunn så alle overflater med Tinova Primer Exterior.

3. Ferdigmal hele konstruksjonen 2 ganger med Tinova Traditional Window.

Ommaling

1. Overflatene vaskes og etterskylles. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior. 4. Ferdigmal 2 ganger med Tinova Traditional Window.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Alkyd

Glans: 20

Støvtør: +23°C 50 % RF: 8 timer

Overmalbar: 24 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: White spirit

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 8-12 m²/l

Forbruk, ommaling: 8-12 m²/l

Emballasje: 1 og 2,5 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/d) 300 g/l. Inneh. max 299 g/l.

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen ca. 6 timer etter maling. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.