

# Tinova Transparent Exterior

Juni 2016



## Produktbeskrivelse

Tinova Transparent Exterior er en høyteknologisk beis med lang holdbarhet. For utendørs beising av trefasader og annet treverk. Tinova Transparent Exterior gir liv til treverket og fremhever trestrukturen. Det en laget spesielt for vårt nordiske klima og inneholder et patentert bindemiddel som gir bedre beskyttelse.

## Behandling

Underlaget skal være tørt og godt rengjort (max 16% fukt).

## Nymaling

1. Impregner med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen.

2. Ferdigbehandles 2 ganger med Tinova Transparent Exterior.

## Ommaling

1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. 4. Ferdigbehandles 2 ganger med Tinova Transparent Exterior. Tidligere beisede flater vaskes og børstes, samt ferdigbehandles 2 ganger med Tinova Transparent Exterior.

## Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjoner - se sikkerhetsdatabladet. Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

## Teknisk data

**Bruksområde:** Utendørs  
**Bindemiddel:** Modifisert alkydemulsjon  
**Glans:** Halvmatt  
**Støvtør:** +23° C 50 % RF: 8 timer  
**Overmalbar:** 12 timer  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max + 25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk, nymaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/l  
**Forbruk, ommaling:** 8-10 m<sup>2</sup>/l  
**Emballasje:** 1, 2,5 og 10 liter  
Baser: BC, 357 Meranti, 354 Silverbitch, 348 Walnut, 362 Black&Brown, 361 Black  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/e) 130 g/l. Inneh. max 55 g/l.

## Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).