

DALAPRO[®]

LIGHTNINGNOVA

Ferdigblandet, lettarbeidet allround sprøytesparkel.
For vegger og tak.



Ferdigblandet, grå, lettarbeidet allroundsparkel.

God fyllevne.

Smidig konsistens som letter arbeidet.

Passer til store prosjekter.

Egnet for skjøtsparkling av gipsplater.

Svanemerket.

DALAPRO® LIGHTNING NOVA

Ferdigblandet, lettarbeidet allround sprøytesparkel.
For vegger og tak.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Lightning Nova er en ferdigblandet allround-sparkel. Denne sprøytesparkelen har god fylleveve og den smidige konsistensen gjør at den er lett å arbeide med. Egnert for gjensparkling, skjøtsparkling og helsparkling. Passer på de fleste underlag ved nybygging og reovering. Grå. Svanemerket.

ANVENDELSE

Egnert for innlegging av papirremse. Kombinert med CertainTeed Marco Joint Tape sparkelremse er produktet egnert for bruk ved skjøtsparkling av gipsplater. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963. Produisert ifølge ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.

ARBEIDSGANG

Sparkle ved hjelp av sprøyte på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 150–180. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktykkelse, temperatur og luftfuktighet.

MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater: cirka 0,3 liter/meter.
Ved helsparkling med 1 mm sjiktykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfillmiddel og hvit dolomitt

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farge: Grå

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Plastspann 15 liter og plastsekk 15 liter



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnert for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 08.05.2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com