

Dalapro DM60

Multifunksjonelt reparasjonssparkel for betong, gipsplater, strie, renovering, etc.



PRODUKTINFORMASJON



Dalapro DM60 er et hvitt pulversparkel for reparasjoner og der det ønskes en jevn og fin overflate til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs.

Pulveret er veldig lett å blande til en smidig konsistens, med en ideell behandlingstid (ca. 60 min.) for arbeid på store overflater. Produktet passer utmerket i renovering og nybygg.

Produktene oppfyller kravene til CE merking og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

I behandlingen av gipsplater anbefales å følge regulering i Sverige (YBG) og Danmark (Gipsmontage og overflatebehandling - Hvor går grænsen).

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann.

Store mengder spill leveres som normalt søppel til den kommunale affaldshåndtering.

Arbeidsflyt

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og skikkelig limt overflater ved en temperatur høyere enn 5°C.

Starkt sugande underlag ska primas innan spackling. Provspackla gärna på en begränsad yta för att bekräfta god vidhäftning mot underlaget. När sparklet torker helt så slipes det av. Bruk sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øye og åndedrettsvern anbefales ved sliping.

Støv av før neste behandling.

Fylte flater må primes hvis de skal tapetseres.

Materialeforbrug

Sparkling ved 1 mm tykkelse, ca 0,9 kg/m².

Tørketid

Tørketiden avhenger av underlaget, luftfuktighet osv.

Lagring

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Polymerforsterket gips
Blandning:	1 del vann, 2 deler pulver (blandes til ønsket konsistens).
Anbefalt lagtykkelse:	1-50 mm
Åpningstid/ bearbejdning:	Ca 60 min
Fyllningsevne:	Høj. Ingen indsynkninger
Farge:	Hvitt
Brennbarhet:	Ikke brennbar
Emballasje:	Sekk 12,5 kg

Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering kan gjøres på www.dalapro.no

Sist endret 2015-08-20



Dalapro®

tel: +46 (0)19-46 34 00 • fax: +46 (0)19-46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.no