

# FDV-DOKUMENTASJON

## HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK

### 1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrekledning av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu.

Kledningsbord leveres som regel med saget framside, men kan også leveres med alternativ overflate som f.eks PaintCutter Style (jevne og mer slett overflate som har bedre vedheft på behandlet kledning).

Kledningsbord omhandlet av denne FDV'èn er ikke ment å benyttes uten overflatebehandling, og kan leveres overflatebehandlet fra fabrikk.

Kledningsbord leveres også fingerskjøtt og precut. De fleste dimensjonene blir også produsert i Cu-impregnert furu i klasse AB etter NTR-dokument 1/98.

#### *Behandlet kledning*

##### **Grunnet:**

Produktet er ferdig grunnet, på 3 eller 4 sider. Fordelen med ferdig grunnet kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering av grunnet kledning, men kledningen etter montering ferdigbehandles med dekkstrøk snarest mulig – senest 2 mnd etter montering av kledning (kledning som monteres i perioden oktober til mars behandles senest i løpet av juni mnd). Endeved må behandles / mettes etter montering på vegg.

##### **Malt:**

Produktet er malt på 3 eller 4 sider med ett eller to strøk med vannbasert maling. Fordelen med malt kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert og at det ikke blir ”krympestriper” etter montering. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering av kledningen. Kledning malt med ett strøk (grunning + ett mellomstrøk) bør påføres et toppstrøk snarest mulig etter montering – senest første malingssesong (la det aldri overstige 12 mnd etter oppføring). Endeved må behandles / mettes etter montering på vegg.

#### *Antatt levetid/brukstid*

Produktet er beregnet å vare minimum tretti år hvis anbefalt vedlikeholdsregime og aksepterte monteringsanvisninger følges.

## 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Kledningen kan vaskes med typiske "husvask" produkter, eller - hvis svært skitne flater - "kraftvask". Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vaskes med børste og senere spyles med hageslange eller høytrykksspyler. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledningen.

### **Ettersyn/kontroll**

Kledningen inspiseres jevnlig, helst årlig, for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råttent ved. Eventuelle råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Ved begroing av sopp og alger må kledningen rengjøres som beskrevet over, eventuelt også overflatebehandles hvis det avdekkes eksponerte treoverflater etter rengjøring.

### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør



overflatebehandles for maksimal levetid etter leverandørens spesifikasjoner. Ubehandlet kledning skal ferdigbehandles så snart som mulig. Kledningen vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode etterfulgt av en overmaling. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålbørste ved særlig mye slitt treverk.

For å unngå råte i trekledning må en sørge for at kledningen ikke har mulighet til å oppnå en trefuktighet over 20 % over lengre perioder. Dette oppnås ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling og/eller å sørge for at alle bord luftes ut slik at de tørker ut raskt etter nedbørsperioder. Endeved bør alltid behandles ekstra godt i overflatebehandlede kledninger. Anbefalte minste avstand fra kledning til bakken er 30 cm og minste avstand til vannbrett 8 mm. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.

#### ***Fuktbestandighet***

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

### **3 MILJØPÅVIRKNING**

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

### **4 HMS-REFERANSER**

*Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

### **5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### **6 TEKNISK SERVICE**

**Produsent/importør** SCA Timber BM Scandinavia AB, Norge

**Organisasjonsnr.** SE556302-066701

**Postnr. og poststed** Stuguvägen 21, SE-830 76 STUGUN

**Telefon** (+46) 60 19 31 31

**E-post** [bestallning.timber@sca.com](mailto:bestallning.timber@sca.com)

**Internettadresse** [www.sca.com/sv/timber](http://www.sca.com/sv/timber)