

MAPELUX OPACA

Filmdannende slitesterk matt metallisk voks



BRUKSOMRÅDE

Mapelux Opaca er beregnet til bruk i offentlige bygninger slik som butikker, utstillingsrom, kontorer eller lignende på gulv hvor **Mapefloor** gulvsystemer utsettes for mye bruk eller for å gjøre rengjøring av **Ultratop** gulv enklere.

Noen bruksområder

- Beskyttende behandling for herdeplastbelegg i offentlige bygg hvor **Mapefloor** systemer er blitt benyttet.
- Beskyttende behandling av selvutjevne **Ultratop** i miljøer slik som utstillinger, butikker eller leiligheter.
- Beskyttende behandling av dekorative belegg lagt med **Ultratop** og **Dynastone Color** eller naturlige tilslag som en avsluttende behandling i miljøer som utstillingsområder, butikker eller leiligheter.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapelux Opaca er en matt, metallisk voks som kjennetegnes ved sin evne til å motstå slitasje fra høy trafikk og hyppig rengjøring, selv ved bruk av sterke vaskemidler.

Takket være **Mapelux Opaca** evne til å danne sterke interne kryssbindinger gir dette en film som er lett å rengjøre, og selv merker og flekker fra trafikk kan enkelt rengjøres med en vaske syklus.

Mapelux Opaca er meget lettflytende og er dermed rask å fordele utover et underlag.

ANBEFALINGER

- Ikke påfør **Mapelux Opaca** dersom temperaturen faller under +10°C.

PÅFØRING

Klargjøring av underlaget

Før **Mapelux Opaca** kan påføres må det ventes i minst 24 timer etter at **Mapefloor** systemet er lagt på den aktuelle overflaten. På overflater hvor **Ultratop** er blitt benyttet må ikke **Mapelux Opaca** legges på før denne har tørket helt.

Påføring av produktet

Mapelux Opaca må legges i to strøk på tvers av hverandre for å oppnå optimal beskyttelse av overflaten. Fordel det første strøket med **Mapelux Opaca** jevnt utover ved hjelp av en voks fordeler. Når det første strøket har tørket helt kan det andre laget legges i en vinkel på det foregående laget.

RENGJØRING

Verktøy og annet utstyr som er benyttet til å legge **Mapelux Opaca** kan rengjøres med vann etter endt bruk.

FORBRUK

50 g/m².

EMBALLASJE

Mapelux Opaca finnes i forpakninger på 10 kg kanner.

LAGRING

Mapelux Opaca kan lagres i original forpakning i 12 måneder ved temperaturer mellom +10°C og +30°C. Produktet må beskyttes mot frost.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING

Mapelux Opaca blir ikke betegnet som farlig i henhold til aktuelle normer og standarder når det gjelder klassifisering. På tross av dette anbefales det at det benyttes verneutstyr under påføringen slik som hanker, vernebriller og ta andre nødvendige forhåndsregler når kjemiske produkter skal behandles.

For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av Sikkerhetsdatablad for produktene.

PRODUKT FOR PROFESSJONELT BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	emulsjon
Farge:	blå-hvit
Tetthet:	1 036 g/cm ³
Tørrestoff-innhold:	23 %

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50 % relativ fuktighet)

Brukstemperatur:	fra +10°C til +30°C
pH:	8,4 ± 0,2

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

 +47 62 97 20 00  www.mapei.no  post@mapei.no

2040-10-2014-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

