



Megalite S1



En-komponent, fleksibelt, sigefritt, sementbasert flislim med lav egenvekt, lang åpen tid, høy ytelse, Low Dust - teknologi og ekstrem stor dekkevne. Lett å påføre med tannsparkel med god smøreevne meget lav emisjon (VOC) for keramiske fliser, naturstein og tynne porselenatofliser

KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EN 12004

Megalite S1 er klassifisert iht. C2TES1: sementbasert (C), forbedret (2), sigefritt (T), forlenget åpentid (E), deformerbart (S1).

Samsvar for **Megalite S1** er bekreftet i **TT** sertifikat **Nr. 25080237/Gi (TUM)**, og **Nr. 25110057/AG (TUM)**, utstedt av laboratoriet ved München Tekniske Universitet (Tyskland).

BRUKSOMRÅDE

- Limer alle typer og størrelser av keramiske fliser (dobbeltbrente, enkeltbrente, porselen, klinker, terrakotta, osv.) på ujevne underlag innendørs og utendørs uten at det er nødvendig å rette av overflaten før legging av flisene.
- Limer naturstein til underlag innendørs og utendørs (gjelder stein som er homogen og stabil og ikke følsom mot fuktighet).
- Limer alle typer mosaikk på innvendige og utvendige overflater, også i svømmebasseng.
- For liming av tynne porselenatofliser på gulv og vegger, også på utvendige fasader.

Noen eksempler på bruk

- For liming av keramiske fliser (dobbeltbrente, enkeltbrente, porselen, klinker etc.) naturstein (hvis de er stabile i fuktige omgivelser) og tynne poselenatofliser på normale underlag, slik som:
 - sement- og anhydritbaserte avrettingsmasser (etter forarbeid og priming),
 - varmegulv,

- puss eller kalkmørtel,
- gipsbasert puss (etter priming),
- gipsonitt, prefabrikerte plater, fibersementplater,
- vanntette membraner, f. eks. **Mapelastic**, **Mapelastic Smart**, **Mapegum WPS** og **Mapeguard WP 90**, **Mapeguard WP 140** og **Mapeguard WP 200**.

- Legging av keramiske og mørke steinfliser på gamle gulvbelegg (keramiske, marmor, eller lignende).
- Legging på kryssfinér, trematerialer og gamle, stabile tregulv.
- Legging av keramiske og mørke steinfliser på balkonger, terrasser og fortau som er utsatt for direkte solskinn og temperatursvingninger.
- Legging på prefabrikerte betongvegger og betongunderlag.
- Legging av keramiske fliser i boligområder med høy luftforurensing, hvor støveksponering skal reduseres til et minimum under blanding og ved transport av sekkene.

TEKNISKE DATA

Megalite S1 er et grått sementbasert pulver, spesialsand og syntetisk harpiks med mikrosfærer av resirkulert kisel som bidrar til en lav vekt av blandingen. Den er laget i henhold til en spesiell formel, utviklet av MAPEIs egne forskningslaboratorier, som et bidrag til en bærekraftig byggeindustri.

Den innovative **Low Dust** (støvfrie) teknologien som

Megalite S1

er karakteristisk for dette limet, reduserer i stor grad mengden av støv som dannes under blandingen av produktet og gjør gulvleggenes arbeid betydelig lettere. Teknologien som er brukt under produksjonen av **Megalite S1** gir en lav densitet, en egenskap som innebærer to vesentlige fordeler:

- 1) Sekker med **Megalite S1** har samme volum, men veier mindre (15 kg) enn sekker med konvensjonell sementbasert lim (25 kg). Dette gjør behandlingen lettere, og gir lavere transportkostnader.
- 2) Bedre resultat: forbruket er omtrent 60% lavere sammenlignet med konvensjonelt sementbasert lim.

Ferdig blandet **Megalite S1** har lav viskositet, noe som gjør påføringen både enklere og hurtigere. Til tross for ovennevnte fordeler, betyr den tiksotropiske egenskapen hos **Megalite S1** at det ikke forekommer sig ved bruk på vegger selv med store fliser. Limets utmerkede egenskaper for dobbeltliming og dets tiksotropiske konsistens gjør **Megalite S1** særlig egnet for setting av porselenatofliser. Faktisk så sikrer **Megalite S1** med dobbeltliming på plane underlag fullstendig limdekning på baksiden av flisene, slik at man unngår risiko for skader på flisene ved belastning.

Limets utmerkede hefteegenskaper gjør det også spesielt lett og sikkert å lime fliser på vertikale flater.

Blandet med vann, danner **Megalite S1** en mørtel med følgende egenskaper:

- utmerket evne til å dekke ujevnheter i underlaget og på flisene;
- utmerket dekkeevne på baksiden av flisene;
- binder perfekt til alle materialer som normalt brukes i byggeindustrien;
- lang åpen tid for justering, noe som forenkler setting av fliser.

ANBEFALINGER

Bruk ikke **Megalite S1** til følgende:

- på metall, gummi, PVC, linoleum;
- på flater av marmor og naturstein, som er forvitret eller misfarget;
- på flater av naturstein eller plater som er utsatt for fuktighet og bevegelse;
- når den ferdige flaten må tas i bruk tidlig.

Bruk ikke **Megalite S1** for å lime tynne porselensfliser med forsterkningsnett på arealer større enn 5 000 cm² på innendørs overflater og varmegulv. Et S2-lim må benyttes for denne type påføring, som f.eks. **Megalite S2** og **Megalite S2 Quick**. Ved behov for ytterligere informasjon om liming av tynne porselensfliser på utendørs fasader eller valg av riktig lim, henvises til MAPEI's Tekniske Avdeling. Tilsett ikke vann til blandingen når avbinding har startet.

PÅFØRING

Klargjøring av underlaget

Underlag må være fast, fri for løse deler, fett, olje, malingrester o.l. og være tørre. Semenbaserte underlag må ikke krympe etter

legging av flis. Derfor må puss, (i godt vær), herde i minst en uke for hver cm. tykkelse og sementbaserte avrettingsmasser må herde i minst 28 dager, dersom de ikke er laget av f.eks. spesiell MAPEI sement for avretting, slik som **Mapecem** eller **Topcem**, eller ferdigblandede mørtler, som **Mapecem Pronto** eller **Topcem Pronto**. Dersom overflaten er varm på grunn av sterkt (direkte) solskinn, må den kjøles ned med vann. Gipsunderlag og anhydritbasert avrettingsmasser må være fullstendig tørre, tilstrekkelig herdet, og fri for støv og sementslam. De bør også være behandlet med **Primer G**, **Eco Prim T Plus** eller tilsvarende. Underlag som skal dekkes med poselenatofliser må være fullstendig plant. Der det er nødvendig må derfor underlaget rettes opp med en sparkelmasse fra MAPEI før gulvet flislegges.

Klargjøring av blandingen

Bland **Megalite S1** med rent vann for å få en jevn, klumpfri blanding. La blandingen hvile i ca. 5 minutter og fortsett så blandingen. Ca. 8,4 - 8,7 liter vann for hver 15 kg sekk med grå **Megalite S1** og 7,6-7,9 liter vann til hvit **Megalite S1**. Når den er blandet slik, vil brukstiden være 8 timer.

Påføring av blandingen

Påfør **Megalite S1** på underlaget med en tannsparkel. Bruk en tannsparkel med en tannstørrelse som sikrer fullstendig dekking av baksiden av flisene. For å garantere et godt feste, legg på et tynt lag med **Megalite S1** på underlaget med den glatte siden av sparkelen og legg deretter straks på et nytt lag med **Megalite S1** inntil ønsket tykkelse er nådd ved å bruke en egnet tannsparkel, avhengig av type og størrelser på flisene.

Ved legging av fliser utendørs, med fliser større enn 900 cm² og på sterkt belastede underlag, må også baksiden av flisene påføres lim, for å sikre en fullstendig dekking. Når man skal sette porselenatofliser på gulv, anbefaler vi at man påfører lim (med passende tannsparkel) på baksiden av flisene for å unngå hulrom som kan forårsake bom mellom fliser og underlag.

Legging av fliser

Det er ikke nødvendig å fukte flisene før de legges. Dersom baksiden av flisene er svært støvete, kan de dyppes i rent vann. Påse at de er tørre før de legges på underlaget. Når flisene legges, må de trykkes godt mot underlaget for å skape god kontakt. Åpen tid for **Megalite S1** er minst 30 minutter under normale vær- og fuktighetsforhold. Dersom forholdene ikke er ideelle (direkte solskinn, tørr vind, høye temperaturer, osv.), eller dersom underlaget er sterkt sugende, må denne tiden reduseres til bare noen få minutter. Derfor må det ofte sjekkes om limet skinn-herder, og at det holder seg ferskt. Dersom limet skinnherder, må limet spres igjen med en tannsparkel. Overflaten på limet må ikke fuktes dersom det skinnherder. Vann

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

I overensstemmelse med følgende standarder:

– Europa EN 12004 (C2TE S1)

– ISO 13007-1 (C2TE S1)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens: pulver

Farge: grå og hvit

Egenvekt pulver (kg/m³): 870

Tørrestoffinnhold (%): 100

EMICODE: EC1 Plus - meget lav emisjon

BRUKSEGENSKAPER (ved +23°C - 50% R.H.)

Blandingsforhold:
100 deler grå **Megalite S1** med 56 - 58 deler vann
100 deler hvit **Megalite S1** med 51 - 53 deler vann

Konsistens: kremaktig pasta

Egenvekt (kg/m³): 1.200

pH-verdi: > 12

Blandingens Pot-life (brukstid): > 8 timer

Temperatur under påføring/bruk: +5°C til +35°C

Åpen tid (iht EN 1346): > 30 minutter

Justeringstid: 45 minutter

Fuging på vegger: etter 4-8 timer

Fuging på gulv: etter 24 timer

Gangbar etter: 24 timer

Kan belastes etter: 14 dager

PRODUKTEGENSKAPER

Heftefasthet iht EN 1348 (N/mm²):
– åpningsstyrke (etter 28 dager): 2
– binding etter påslag av varmeelementer: 2
– bindingsstyrke etter nedsenking i vann: 1,3
– bindingsstyrke etter frost-tiningsperioder: 1,5

Bestandighet mot alkalier: utmerket

Bestandighet mot oljer: utmerket (dårlig mot vegetabiliske oljer)

Bestandighet mot løsemidler: utmerket

Bruktemperatur: fra -30°C til +90°C

Deformbarhet i samsvar med EN 12004: S1 - deformerbart (> 2,5 mm, < 5 mm)

Megalite S1

vil ikke løse opp skinnen, men vil skade heften mellom flisen og underlaget. En endelig justering av flisene må utføres innen 45 minutter etter at de er lagt. Fliser som det er brukt **Megalite S1** på, må beskyttes mot vann og regn i minst 24 timer, og mot frost og direkte solskinn i minst 5 til 7 dager.

Fuging og tetting

Fugene mellom flisene kan fuges etter 4 til 8 timer på vegger, og etter 24 timer på gulv. Bruk et MAPEI sementbasert eller epoksybasert fugemasse, som er tilgjengelig i flere farger. Ekspansjonsfuger må fuges med en egnet MAPEI fugemasse.

GANGBAR ETTER

Kan belastes med lett gangtrafikk etter ca. 24 timer.

KAN BELASTES

Gulvflater kan settes under full belastning etter ca. 14 dager.

Renhold

Verktøy og beholdere kan rengjøres med vann når **Megalite S1** fremdeles er fersk. Gulvoverflate rengjøres med en fuktig klut før bindemidlene størkner.

EMBALLASJE

Megalite S1 leveres i 15 kg papirsekker.

FORBRUK

0,8 kg/m² pr. mm tykkelse, tilsvarende normalt 1,7-2,7 kg/m².

LAGRING

Megalite S1, kan lagres opp til 12 måneder i uåpnet original emballasje og på et tørt sted.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes.

Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.



Dette symbolet brukes til å identifisere MAPEI-produkter med lave utslipp av flyktige organiske forbindelser som er sertifisert av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegetwerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en internasjonal organisasjon som overvåker utslipp fra gulvprodukter.

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på www.mapei.no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtrædelse kan føre til rettsforfølgelse.



BUILDING THE FUTURE

10214-2-2022 (NO)