

FURU HOBBYPLATE FOR INNSENDIG BRUK

REVIDERT MARS 2020 | SISTE OG ALLTID GJELDENE VERSJON SE BERGENEHOLM.NO

SIDE 1 / 2

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Ubehandlet hobbyplate

Hobbyplate består av furustaver / lameller som limes sammen under trykk. Stavene er limt slik at platene skal bli så stabile som mulig. Leveres i kvalitet B/C og er pusset med sandpapir korning 150. Leveres enkelt emballert i krympeplast. Fuktighet i platene er 8-10 % og det benyttes Klassifisert lim (D4). Platen har kvist i seg.

Malt hobbyplate

Hvitmalte hobbyplater er malt på 4 sider og består av kvistren furu, fingerskjøtt. Hobbyplaten har en vannbasert maling NCS S0502-Y, glansgrad 25-30.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Lagre

For et best mulig resultat er det viktig å lagre materialene på en ordentlig måte før oppsetting. Skal hobbyplaten mellomlagres ute på byggeplass e.l., er det viktig at det lagres tørt. Ikke legg hobbyplaten utendørs, i en fuktig garasje e.l. Lagre benkeplaten i tett plastemballasje. Lagres hobbyplaten i et solrikt rom, er det smart å dekke dem til, ellers vil benkeplaten mørkne der sola kommer til.

Akklimatisere

Fuktigheten i norske boliger varierer med årstidene. hobbyplaten, som er et levende naturmateriale, vil helt naturlig krympe og svells i takt med luftfuktigheten. Det er derfor viktig å la hobbyplaten få ligge og stabilisere seg i det klimaet og det rommet det skal settes opp i. Da unngår du at hobbyplaten krummer, kryper eller sveller mer enn det som er naturlig. Dersom hobbyplaten opptar ulik fukt på for- og bakside, vil platen krumme seg. Dette vil rette seg igjen, når fuktighetsforholdet blir likt.

Akklimatisering skjer med plasten på, eller at hobbyplaten ligger under press. Pass på at hobbyplaten ligger rett og pent slik at hobbyplaten ikke får anledning til å bøye og vri seg under akklimatiseringen.

Hobbyplaten bør ligge til akklimatisering i 3-4 døgn. Har du god tid, la det gjerne ligge en uke eller mer.

Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12 % om høsten til ca. 6 % om våren. Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12 % om høsten til ca. 6 % om våren.

Kontrollere

Hobbyplaten skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering. Reklamasjoner skal med en gang meldes til forhandler før montering.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vask over med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kvaliteten på hobbyplaten forringes normalt ikke, men ved behov/ønske kan hobbyplaten overflatebehandles med maling, olje eller lakk.

Før overflatebehandling må overflatene vaskes med fettløsende middel. La det fettløsende middelet tørke før du begynner med overflatebehandlingen. Forøvrig henvises det til overflateproduktets beskrivelse for bruk.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet over tid (trefuktighet over 20%) kan det utvikles muggsopp på overflaten.

Ved høy luftfuktighet vil hobbyplaten ta til seg fukt som kan gi en ujevn overflate. Spesielt under byggeperioden hvis ikke bygget er tett (F.eks mangler dører og vinduer) vil dette kunne være et problem.

Hobbyplaten bør oppbevares i emballasjen inntil relativ luftfuktighet i bygningen er kommet under 65 % og ca. 20 grader.

FURU HOBBYPLATE FOR INNSENDIG BRUK

REVIDERT MARS 2020 | SISTE OG ALLTID GJELDENE VERSJON SE BERGENEHOLM.NO

SIDE 2 / 2

4. HMF-REFERANSER

Se HMF dokument:

**"Furu benkeplate/hobbyplate
for innvendig bruk"**angående henvisninger
til Arbeidstilsynets
publikasjoner.**Furu benkeplate/hobbyplate
for innvendig bruk (PDF)**
<https://bit.ly/2JmulGI>

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke**Avfallshåndtering:** Forbrenning og energiutnyttelse.**Opprinnelsenæring:** Bygg og anlegg.**Kode for avfallsbehandling:** 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bergene Holm AS
Organisasjonsnr.	NO 812 750 062 MVA
Postadresse	PB 2060 Stubberød 3255 LARVIK
Telefon	+47 33 15 66 66
E-post	firmapost@bergeneholm.no