



– HEL VED SIDEN 1957 –

FDV-DOKUMENTASJON

Justerte lekter CU Trykkimpregnert - 0502350

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Rekke, lekte, sløyfe produseres av høvlet trevirke med gran eller furu som råstoff, og levers med avrundede, rette eller skåskårede kanter. Det finnes standard for lekter og rekker. Normalt sorterer de enkelte produsenter lekter og rekker i klasse 1 eller i styrkeklasse C18. Dette sammen med produsentens godkjeningsnummer skal tydelig fremkomme på hver enkel planke sammen med NS merket.

Lekter og rekker blir trykkimpregnert med et kopperbasert (CU), vannløst impregneringssalt. Impregneringen bidrar til at lekter og rekker får en økt levetid. Annen bearbeiding av bordene enn endekapping kan bidra til å redusere levetiden.

Produsenter tilsluttet Norsk Impregneringskontroll (NIK) benytter de nordiske impregneringsklassene definert i Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) dokument nr. 1. Rekker og lekter blir normalt produsert i klasse AB, dvs. for bruk over jord. De nordiske impregneringsklassene bygger på NS-EN 351 og tilsvarer inntregningsklasse P8. Optakskravet for impregneringsmidlet er bestemt av NTR.

Alle produsenter tilsluttet NIK får sine produkter kontrollert to ganger pr. år. Rekker og lekter som ikke er kontrollert av NIK, har ukjent kvalitet og har ingen klassebetegnelse.

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Under montering bør alle kappender behandles med et trebeskyttelsesmiddel. Annen bearbeiding enn endekapping, kan redusere levetiden.

Impregneringen hindrer normalt ikke vekst av overflate-/muggsopp. Muggsopper kan etablere seg på overflaten, spesielt i skyggefulle områder hvor fuktigheten holder seg lenge.

Impregnerte materialer bør vaskes minimum en gang pr. år, helst om våren, for å fjerne skitt over overflatesopp. Til vask kan man benytte en Klorin/vannblanding (50/50), soppvask (som finnes i handelen) eller en grønnsåpeblanding.

Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks- og intervall

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Garanti og vilkår

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. Impregnerte materialer vil ta opp vann og swelle i regnvær og krympe når de tørker. Selv om impregnert virke blir våt, har den en økt motstandsdyktighet mot råtesopper.

Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger

4 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Hasås AS

Postadresse: Kodalveien 484

Postnr. og poststed: 3243 Kodal

Telefon: 33 43 95 00

E-post: post@hasas.no

hasas.no

The logo for Hasås, featuring the word "Hasås" in a bold, white, sans-serif font inside a dark blue rounded rectangle. The background of the entire page at the bottom features a decorative pattern of light grey, wavy lines resembling wood grain.

Hasås

– HEL VED SIDEN 1957 –