

Mapecrete Film NOR

Midlertidig herdemembran og enklere glatting av betong

PRODUKTBESKRIVELSE

Mapecrete Film NOR er utviklet for å hindre avdamping fra ferske betongoverflater. Produktet benyttes som en midlertidig herdemembran umiddelbart etter utlegging og dissing av betongen, og mellom skuring og stålglatting. Bruk av **Mapecrete Film NOR** vil også gjøre glatting enklere, slik at man kan oppnå høyere kvalitet på betongflatene.

Mapecrete Film NOR danner en tynn film som hindrer tap av fuktighet på ferske betongoverflater, og er derfor spesielt effektiv ved støping i ugunstige forhold i med direkte sol, lav luftfuktighet, kraftig vind eller høye temperaturer.

Bruk av **Mapecrete Film NOR** vil forebygge plastisk svinn og dermed redusere risikoen for opprissing i tidlig fase. Betongoverflatene vil også oppnå høyere styrke ved at de ikke tørker ut.

FUNKSJONER OG FORDELER

- Holder overflaten fuktig på betongplater, betonggulv og ved reparasjoner.
- Bidrar til å hindre plastisk svinn og plastiske svinnriss.
- Vannbasert og kompatibel med fersk betong.
- Enkel og økonomisk å bruke.
- Påvirker ikke heft eller struktur i forhold til belegging eller senere impregnering av betongen.

BRUKSOMRÅDE

- Innendørs og utendørs bruk, ved ugunstige forhold.
- Parkeringsdekker, ramper og gulvplater.

BRUKSANVISNING

Produktet er klart til bruk. Produktet skal brukes på ferske betongoverflater med lite- eller uten bleeding. Betongoverflaten må være fri for smuss. Produktet påføres etter at betongen er lagt ut og vibrert.

1. Produktet må ristes eller omrøres før bruk.
2. Påfør med en sprøte, håndpumpesprøyte som er i stand til å spraye en fin tåke. Det påføres 0,2 til 0,4 kg/m² (5 til 10 m² per liter).
3. Spray så snart som mulig etter avretting.
4. I ekstreme tørkeforhold kan det være nødvendig å påføre i flere omganger.

RENGJØRING

Før **Mapecrete Film NOR** tørker, vaskes verktøy og utstyr rent med såpe og vann.

FORBRUK

0,20 til 0,40 kg / m².

I ekstreme tørkeforhold kan det være nødvendig å påføre mer.

BEGRENSNINGER

- Bruk **Mapecrete Film NOR** kun som midlertidig herdemembran mellom utlegging og stålglatting, ikke etterpå.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Form:	væske
Farge:	blå
Tetthet (g/cm³):	1,0 ± 0,02

- **Mapecrete Film NOR** bør bare brukes når overflatetemperatur er mellom 5° C og 35 °C.
- Må påføres med sprøyte som kan skape fin tåke.

INDUSTRISTANDARDS OG GODKJENNINGER

- USDA-kompatibel.
- Canadian Health Department: Trygg for bruk i næringsmiddelindustrien.

LEED v3 Points Bidrag	LEED-poeng
MR Credit 5, Regionale Materialer *	Opptil 2 poeng

IEQ Credit 4.2, Low-utslipp materialer - Maling og Belegg	1 poeng
---	---------

* Ved hjelp av dette produktet kan hjelpe bidra til LEED-sertifisering av prosjekter i kategoriene ovenfor. Poeng tildeles basert på bidrag fra alle prosjekt materialer.

EMBALLASJE

25 liters kanner.
200 liters fat.
1000 liter IBC containere.

LAGRING

Lagret mellom +5 og +35 °C i lukket emballasje beholder produktet sine egenskaper i minimum 12 måneder fra produksjonsdato.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no.

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD:

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Se det seneste oppdaterte datablad samt garanti-informasjoner på www.mapei.no.
ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT I ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATA-BLADET, MEDFØRER AT ALLE RELATERTE MAPEI GARANTIER OPPHØRER.

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og fra www.mapei.no



BUILDING THE FUTURE