

Tinova Primer Exterior

Mai 2019



Produktbeskrivelse

Tinova Primer Exterior er en vannbasert hurtigtørkende Svanemerket Alkydemulsjon akrylgrunning. Tinova Primer Exterior trenger godt inn i treverket og vedheft til nytt og tidligere malt tre. Tinova Primer Exterior hindrer fuktopptak i treverket.

Behandling

Underlaget skal være tørt og rengjort (max 16 %-fukt).

Nymaling

1. Impregner med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. 2. Grunn hele overflaten med Tinova Primer Exterior. 3. Gjelder ikke ved bruk av Tinova VX2 in 1 Exterior. Ferdigmal 2 ganger med en Tinova trebeskyttelse fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem.

Ommaling

1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger, skal overflaten behandles med Original Forvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior, spesielt hvis flatene er i dårlig stand. Gjelder ikke ved bruk av Tinova VX2 in 1 Exterior. 4. Ferdigmal 2 ganger med en av Nordsjøs trebeskyttelser.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malinger og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Alkydemulsjon/akryl

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: +23°C 50 % RF: 4 timer

Støvtørr: +10°C 85 % RF: 2 timer

Overmalbar: +10°C 85 % RF: 6 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 4-8 m²/l

Emballasje: 1, 2,5, og 10 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. max 85 g/l.

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy luftfuktighet (>80 %).



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies