

# Murtex Acrylic

Mars 2020



## Produktbeskrivelse

Murtex Acrylic er en helmatt svanemerket akrylfasadmaling, primært beregnet for utvendig maling på betong og lettbetong. Den kan også brukes til puss og andre mineralske underlag. Når du maler på puss, er det viktig at pussen er tørr, fast og godt bundet. Murtex Acrylic har en høy fargestabilitet og er laget av 100 % akrylbindemiddel.

## Behandling

Underlaget skal være godt rengjort for smuss, fett og andre kjemiske forbindelser. Det er viktig at underlaget er tørt, fast og godt bundet.

## Maling

1. Sugende og krittende underlag bør børstes og vaskes med Nordsjö Original Husvask konsentert og primes med Murtex Hydro Primer.

2. Mal 2 ganger med Murtex Acrylic.

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet.

## Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

## Teknisk data

**Bruksområde:** Utendørs

**Bindemiddel:** Akryl

**Støvtørr:** +23°C 50 % RF: 1 time

**Overmalbar:** +23°C 50 % RF: 12 timer

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel og rull

**Forbruk, nymaling:** 4-6 m<sup>2</sup>/l

**Forbruk, ommaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/l

**Emballasje:** 1 liter, 2,5 liter og 10 liter

**Base:** BW, BM, BC, Black

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC:** (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max 5 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se [www.svanemerket.no](http://www.svanemerket.no)



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies