

Kebony Endeforseglingsvoks 8131 K+

Kebony art.: 2679

NOBB-nr.: 57331400

Teknisk datablad
11/2020 Side 1/1



» utviklet for Kebony produkter

» beskytter ender og kuttflater mot oppsprekking og fukt

» smuss-avvisende

» svært vann-avvisende

Produktbeskrivelse:

Kebony Endeforseglingsvoks er svært vannavvisende og beskytter bordender og kuttflater mot oppsprekking og fuktskader.

Farge:

8131K+ fargeløs

Anvendelsesområde:

Alle bordender og kuttflater på treverk utendørs.

Forberedelse:

Overflaten må være ren og fri for fett eller støv og smuss.

Rør godt før bruk. Endeforseglingsvoksen er et sluttstrøk og kan ikke overflatebehandles ytterligere.

Hvis den tykner i lavere temperaturer, kan boksen varmes litt opp i feks et vannbad til den er flytende.

Påføring:

Påfør Kebony Endeforseglingsvoks med en ren, tørr klut eller svamp på kuttflaten for å oppnå en tynn voksfilm på overflaten.

Beste påføringstemperatur:

mellom 8° C og 35° C

Dekningsgrad pr liter:

Omtrent 14 m² på saget treoverflate
Avhenger av treslag og overflatestruktur.

Antall påføringer nødvendig:

1x Kebony Endeforseglingsvoks

Tørketid:

Berøringstørr etter omtrent 1 time.
Helt tørr – avhengig av luftfuktighet – etter omtrent 24 timer.

Rengjøring av verktøy:

med SAICOS penselrens eller tilsvarende

Lagring:

Minst 5 år i uåpnet og forseglet beholder. Produktet tåler frost. For å få god spredbarhet etter kald lagring, lagre i romtemperatur i noen timer og rør godt før bruk.

Rengjøring av treoverflate hvor endeforsegling benyttet:

Bruk vann og kost, ikke sterke rensmidler eller høytrykkspyling

Fysiske data:

Tetthet: 0.85 - 0.91 g/cm³

Lukt: svak/mild, luktfri når tørr

Flammepunkt: > 61° C ihht. DIN 53213

Sikkerhetsinstruksjoner - førstehjelp:

Hold utenfor rekkevidde av barn. Ikke fyll i beholdere normalt brukt for mat, drikke eller andre næringsmidler. Vask umiddelbart ut kluter eller svamper og lagre i lufttett beholder (fare for selvantennning). Når tørket, normalt brannfare ihht EURO-norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Inneholder IPBC. Kan framkalle allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel

EU grense for produktet (cat. A/i): 500 g/l (2010).

Kebony Endeforseglingsvoks inneholder max. 500 g/l VOC.
GGVSEB / ADR -/-

Våre råd om anvendelse er gitt etter vår beste kunnskap og basert på tester og erfaring med Kebony-materialer, for bruk på andre materialer er brukeren selv ansvarlig for å utføre relevant testing.

Ved publisering av nye tekniske data og produkt datablad vil erstattet datablad ikke lenger være gyldig.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
✉ info@saicos.de
www.saicos.de

Kebony Norge AS

Havneveien 35
NO-3739 Skien
☎ +47 06125
✉ info@kebony.com
www.kebony.com

Utviklet for og solgt av



Natural wood
Made to last