

- a. Duratec- Behandlet treverk klar til bruk. Matt lakkert, spesielt holdbar og lett å rengjøre.
- b. Toppsjikt av ekte tre
- c. Lag med "Woodpowder"
- d. HDF midtkjerne
- e. Bunnsgjikt med ekte treverk og "Woodpowder"

TESTER

DIN/EN
standard

Generell data for produktsammensetning		
Type	Gulvbord med topplag av ekte tre	
Total tykkelse	11mm	
Dimensjon	2200 x 270mm	
Oppbygging av bordene:	<ul style="list-style-type: none"> a. Duratec – behandlet klart til brukt i mattlakk b. Toppsjikt av ekte tre c. Lag med trepulver d. HDF midtkjerne (ca 930kg/m³ ± 3%) e. Bunnsgjikt med ekte treverk og trepulver 	
Teknisk data		
Klikksystem	MasterclitPlus	
Brannklasse	EN 13 501	Bfl- s1 (lite brennbar)
Formaldehyd emmisjon (E1 = 0,1ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
Inntrykksmotstand (Brinell)	EN 1534	≥ 100 N/mm ² (Eik), ≥ 85 N/mm ² (Valnøtt)
Antiskli:	DIN 51 130 BGR 181	R 10 (Eik)
Undergulvsvarme	<p>Egnet for gulvvarme med vannbåren gulvvarme. Elektrisk gulvvarme er egnet når den er innebygd i undergulvet eller nedstøpt i betongent og dermed ikke ligger oppå betongen som folieoppvarming. Varmeelementene rør ledninger må ligge over hele området og ikke bare under deler av gulvet. Dersom det kun er varme under deler av gulvet eller at det er flere varmesoner, skal gulvet deles med ekspansjonsfuger. Maksimal tillatt overflatetemperatur er 27 °C. Standard folieoppvarmingsystemer anbefales vanligvis ikke. Et unntak er selvregulerende varmesystemer som opprettholder overflatetemperaturen på 27 ° C.</p>	
Varmemotstand	EN 12 667	0,160 W/(m ² K)

Generelt om miljø, installasjon og vedlikehold

Blue Angel	RAL-UZ 176	Tildelt
Avfall		Rester kan kastes i husholdningsavfall (f.eks. Termisk behandling) Kast store mengder i henhold til kommunale bestemmelser (f.eks. Deponering til gjenvinningsentre)
Rengjøring og vedlikehold		Rengjøring etter fullført byggearbeid / daglig rengjøring: pH nøytrale vaskemidler eller spesial rengjøring for tregulv. Spesiell rengjøring: Dyprengjøring for tregulv
Bruksområder		HD 400-kolleksjonen er egnet for alle tørre oppholdsrom med stor slitasje så vel som for kommersielle områder med normal slitasje, f.eks.hotellrom, butikker osv. Dette gulvet er ikke egnet for montering i våtrom eller fuktige rom (bad, badstuer osv.)
Forutsetninger for installasjon	DIN 18 356	Undergulvet må være fast, rent, tørt og jevnt iht NS 3420-1 eller til VOB (tyske byggekontraktprosedyrer), del C DIN 18 356 "parkettarbeid". Når det gjelder mineralunderlag maks. 2%fuktighet. Med anhydritavstøpning maks. 0,5% fuktighet - målt med CM-metoden) Installasjonsinstruksjonene som følger med produktet må følges.




MeisterWerke Schulte GmbH har retten til å gjøre endringer til alternative materialer og strukturer når dette tjener til å øke kvaliteten.

SAGA Hardwood HD 400

Matt lakk

NS EN 13489

Tresort			Eik												
Gradering			natural												
Botanisk navn			Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.												
Opprinnelsesland			EUROPA												
Ytved			✗												
Kvister (levende)			≤ 40 mm Ø												
Kvisthull (døde kvister)			≤ 20 mm Ø												
Knappenåls hull/ kvister			✓												
Fyllinger/ sprekker			✓												
Små sprekker, hårstrå sprekker			✓												
Barkdrag			-												
Barkelommer			✗												
Fiberhelling			✓												
Sound brown/ Red heart			-												
Margstråler			✓												
Fargedifferanser			✓												
Hvite striper			✓												
Stikk merker			✗												

Forklaringer: Tre er et naturlig produkt.

Variasjoner i farge og struktur kan forekomme. Prøver, brosjyrer og bilder kan derfor avvike noe i forhold til gulvets reelle utseende. Eksponering for sollys påvirker farge i treverket og denne vil endres noe over tid. Når gulvet leveres kan det se noe annerledes ut enn feks prøven. Treverket reagerer på forskjellige ytre påvirkninger og kan endre treetts farge mot brun eller sort mørk brun. Det naturlige treverket har varierende farger i fra bord til bord, noe som igjen viser at dette er et helt naturlig produkt.

✓ = Tillatt

✗ = Ikke tillatt

- = Ikke relevant