

# HEY'DI STØP B40 MF45

Frostbestandig tørrbetong.



## Beskrivelse/ Bruksområder

Hey'di Støp B40 MF45 er en frostbestandig tørrbetong, som er laget av sement og gradert sand. Blandes med rent vann for å få en bruksferdig støpemasse. Hey'di Støp B40 MF45 benyttes til støpearbeider ute og inne hvor det stilles høye krav til trykkstyrke og bestandighet. Hey'di Støp B40 MF45 kan legges ut som støp og påstøp i 4-10cm tykkelse eller i forskaling.

## Utblanding

Utblanding foretas med tvangs eller frittfallsblander og blandes i min 5 min. Mindre mengder kan blandes med mørteldrill og visp. Hey'di Støp B40 MF45 blandes med 2,2-2,4 liter pr. 20 kg sekk. Det skal ikke brukes mer vann enn beskrevet, dette for å sikre frostbestandighet. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte varmt vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

## Bruksmåte

Hey'di Støp B40 MF45 legges ut med vanlig støpeutstyr. Massen kan bearbeides i ca. 2 timer. Pussing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann, herdet masse fjernes mekanisk.

## EGENSKAPER

---

Benyttes til støpearbeider ute og inne

---

Frostbestandig støp med høy trykkstyrke og bestandighet

---

Legges ut som støp og påstøp i lagtykkelse 4-10cm eller i forskaling

---

## For og etterbehandling

Til støpearbeider hvor Hey'di Støp B40 MF45 skal være fast forankret til underlaget, må overflaten være fri for løse partikler, støv, fett mm. For å sikre vedheft til underlaget anbefales Hey'di Gysing eller Hey'di Betonglim. Hey'di Støp B40 MF45 ettervannes i flere dager og tildekkes med plast som hindrer for rask uttørring. Forskaling kan fjernes etter 1-2 dager (avhengig av temperatur)

## Forbruk

20 kg Hey'di Støp B40 MF45 gir ca. 10 liter ferdig masse.  
20 kg pr. cm pr. m<sup>2</sup>.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

## Pakning

20 kg sekk.



## PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

# HEY'DI STØP B40 MF45

Frostbestandig tørrbetong.

### TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	2,2-2,4 l/20 kg
Materialforbruk:	2,0 kg/l
Største kornstrørrelse:	3 mm
Støpetykkelse:	40-100 mm
Kloridklasse:	CL 0,1

### PRODUKTKODER:

Varenummer:	1753
GTIN nummer:	7054150017534
NOBB nummer:	58072435
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	24.09.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.