



RENO C610 BUILD 10

REPARASJONSSPARKEL/HÅNDSPARKEL

2022-11-25

FORDELER

- Tidlig beleggbar
- Brede bruksområder, utmerket for gulvvarme
- Klarer tilstøtende fukt
- Sjikttykkelse 1-50 mm
- EPD-verifisert
- Lave utslipp



BRUKSOMRÅDER

RENO C610 BUILD 10 er en sementbasert, hurtigtørkende sparkelmasse til bruk for fallbygging, utjevning og forskjellig reparasjonsarbeid på faste og rene underlag innendørs. Kan legges i sjikt 1–50 mm. Produktet kan brukes til reparasjon av vegger. Miljøvennlig og fuktskadestabilt.

Gulvbransjens (GBR) limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal belegges.

UNDERLAG:

- Betong og Lettbetong
- Gipsplater
- Klinker/stein
- .

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.



TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	3,3 liter vann / 15 KG sekk
Materialforbruk	1,6 kg/mm/m ²
Brukstid	5-10 min.
Gangbar etter	30-40 min.
Beleggbare etter	1-3 timer
Trykkfasthet	C35 i henhold til EN 13813
Bøyestrekkefasthet	F8 i henhold til EN 13813
Overflatestyrke	>1,5 Mpa i henhold til GBR bransjestandard
Krymping	<0,3 mm/m i henhold til EN 13454-2
Utvivelse	<0,05 mm/m
Brannklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Motstand mot rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GBR bransjestandard
Ph tørt materiale	<11

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom +10 °C og +25 °C

Rengjøring: Overflatestyrken til underlaget bør være > 1,0 MPa. Sørg for at underlaget er overflatefast og fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks etc. Løse lag og slamlag kan slipes eller freses bort. Ved tvil, kontakt Bostik. **Forbehandling:** For å forbedre vedheften og forhindre hurtig uttørking, skal underlaget alltid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primeren påføres på et normalt absorberende underlag fortynnet med vann i forhold 1:3. På sterkt absorberende underlag anbefales 2 strøk. På klinker, stein, PVC, linoleum, tre etc. påføres primer Bostik GRIP A936 XPRESS fortynnet 5:1 med vann. Primeren må børstes inn i underlaget. La primeren tørke og danne en hinne 24 timer før sparkling! Ved påføring av to sparkelsjikt skal priming gjøres mellom sjiktene.

BLANDING OG BRUK

Blanding: Tilsett rent kaldt vann i en ren beholder, tilsett deretter RENO C610 BUILD 10. Blandingen utføres med en drill med visp til du har en klumpefri og tyktflytende masse. Bruk vann +5 til +20 °C. Ikke bruk varmt vann, det kan føre til hurtigere tørking og sprekke-dannelser. Massens temperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C.

Påføring: Fordel massen med en tannsparkel eller retteskive. Blandet masse bør påføres innen 10-15 minutter. Tiden er avhengig av sjikttykkelse, temperatur samt fuktighet og sugesevne. Eventuell ettersparkling kan gjøres umiddelbart når sparkelen er gangbar etter 30-45 min. Ved senere ettersparkling må overflaten primes med GRIP A560 CLASSIC som ovenfor.

OBS! Ved soleksponering, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som kan fremskynde tørkingen, skal overflaten beskyttes mot for hurtig uttørking. Store vinduspartier skal tildekkes og avfuktere og varmevifter skal ikke brukes.

LAGRING

6 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning.

MILJØ OG HELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Alle brukere må forstå og lese sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljø- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

ANNET

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30622646	15 kg	72	7311020081454

SIKKERHET

Se sikkerhetsdatablad på www.bostik.no

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.no
m www.bostik.no

