

FUG



EGENSKAPER	FUG	FUG	LIM/FUG	FUG	FUG	FUG	FUG	FUG	FUG	FUGEMASSE/ SPARKEL	KITT	FUG
Produktbetegnelse:	H760	H985	H750	A990	A980	A975	A310	A720	A930	H565	S755	
Produktnavn	SEAL`N`FLEX PRO SEAL Allround fleksibel byggfugemasse	SEAL`N`FLEX WEATHER SHIELD Unik miljøprofil	SEAL`N`BOND PREMIUM Alt-i-ett lim og byggfugemasse	PREMIUM ACRYLIC Vannbasert fugemasse for tilslutningsfuger	INSTANTLY PAINTABLE Direkte overmalbar fugemasse	PREMIUM PAINTABLE Perfekt ved matte farger	MULTI ACRYLIC Hurtigtørkende og overmalbar	ACRYL PAINT Motvirker sprekkdannelse og er enkel å bruke	EASY FILLER PRO Sprekkfri og slipbar	GLASS`N`SEAL MULTI Fleksibelt, hurtigtørkende vinduskitt	BATH & KITCHEN P Muggresistent sanitetsfugemasse	
Brukstemperatur:	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	
Temperaturmotstand: herdet fugemasse/lim:	-40 °C til +70 °C	-40 °C til +70 °C	-40 °C til +120 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +120 °C	
Fugebevegelse:	25 % fleks	25 % fleks	20 % fleks	12,5 % fleks	7,5 % fleks	7,5 % fleks	7,5 % fleks	7,5 % fleks	Hard/slipbar	20 % fleks	25 % fleks	
Shore:	Shore A 40-45	Shore A 28	Shore A 58/slipbar	Shore A 30/slipbar	Shore A 33/slipbar	Shore A 40/slipbar	Shore A 53/slipbar	Shore A 55/slipbar	-	Shore A 40	Shore A 15	
Skinndannelse:	30 min	30 min	10 min	7 min	2 min	10 min	7min	10 min	10 min	15 min	8 min	
Herdedybde pr. 24 timer ved +23 °C/50 % RH:"	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	1 mm	2 mm	2-3 mm	2 mm	
Bruksområde:	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute (overmales)	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne/ute	Inne/ute	
Fugemasse til tette overflater:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Herdesystem:	Fukt	Fukt	Fukt	Fordamping	Fordamping	Fordamping	Fordamping	Fordamping	Fordamping	Fukt	Fukt	
Farge:	Flere farger	Flere farger	Flere farger	Hvit, grå, bomull	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Flere farger	
Type:	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Akrylbasert	Akrylbasert	Akrylbasert	Akrylbasert	Akrylbasert	Akrylbasert	Hybrid	Silikon	
Volum:	0,29 l + 0,6 l	0,29 l + 0,6 l	0,29 l + 0,6 l	0,3 l + 0,6 l	0,3 l	0,3 l	0,3 l + 0,6 l	0,3 l	0,3 l + 0,5 l	0,29 l	0,3 l	
Tåler kulde under transport:	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	
Miljøsertifisering:	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	
Næringsmiddelgodkjent:	ISEGA	-	ISEGA	-	-	-	-	-	-	-	ISEGA	
UCA-sertifisering	-	-	-	-	UCA	UCA	-	-	UCA	-	-	
Svanens husproduktportal:	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	-	Oppført	
BASTA-godkjent:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	
Klassifisert som Sunda Hus (sunne hus)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (utebruk)	Ja	
Byggevevurderingen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (utebruk)	Ja	
Erstatter/utgår:	MULTISEAL2640	SILMAX 2620	MAXI BOND SEAL	ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL	ACRYL DECO EXPRESS	ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO	Acryl Quick	Acryl Deco	LIGHT FILLER+	WINDOW GLASIL & H940 Glass`N`Fill Hybrid Putty	SILICONE BUILD & SANITARY	

LIM/FUGESKUM



EGENSKAPER	LIM	LIM	LIM	LIM/FUG	LIM/FUG	FUGESKUM	FUGESKUM	FUGESKUM	FUGESKUM
Produktbetegnelse:	H785	H910	A785	H750	H505	P905	P305	P300	P535
Produktnavn	HIGH TACK Imponerende heft umiddelbart! Lime uten støtte	SUPERGRIP FAST CURE 80 % limstyrke innen 15 min!	HIGH GRIP DECO Vannbasert, imponerende heft umiddelbart	SEAL`N`BOND PREMIUM Alt-i-ett lim og byggfugemasse	SEAL`N`BOND CRYSTAL Transparent liming og tetting	FOAM`N`FILL FLEX ALL SEASON Fleksibelt helårs- skum, kombiventil	FOAM`N`FILL PRO B3 Tradisjonelt fugeskum for fuge- skumpistol	FOAM`N`FILL B3 Tradisjonelt fugeskum, håndholdt	FOAM`N`FIX STONE Hurtigtørkende steinlim
Sluttstyrke lim:	220 tonn/m ²	360 tonn/m ²	120 tonn/m ²	320 tonn/m ²	240 tonn/m ²	I/R	I/R	I/R	I/R
Brukstemperatur:	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	-15 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C
Temperaturmotstand:	-40 °C til +75 °C	-30 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-40 °C til +120 °C	-30 °C til +75 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C
Hardhet herdet fuge/lim:	Shore A 55/slipbar	Shore A 78/slipbar	-	Shore A 58/slipbar	Shore A 25	-	-	-	-
Skinndannelse:	15 min	15 min	5 min	10 min	30 min	Skjæretid 20-40 min	Skjæretid 20-40 min	Skjæretid 20-40 min	-
Herdedybde pr. 24 timer ved +23 °C/50 % RH:	2-3 mm	2-3 mm	-	3 mm	3 mm	Herdetid 80-100 min	Herdetid 80-100 min	Herdetid 80-100 min	Herdetid 60-80 min
Bruksområde:	Inne/ute	Inne/ute	Inne	Inne/ute	Inne/ute (overmales)	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute
Lime og fuge tette overflater:	Ja	Ja	Lime	Ja	Ja	Tette	Tette	Tette	Lime
Støtte under herding:	Direkte heft	Støtte 15 min	Direkte heft	24 timer	Direkte heft	-	-	-	-
Herdesystem:	Fukt	Fukt	Fordampning	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt
Limfuge egenskaper:	Fleksibel	Hard	Hard	Fleksibel	Fleksibel	-	-	-	-
Farge:	Hvit	Hvit	Hvit	Flere farger	Transparent	Beige	Gul	Gul	Beige
Type:	Hybrid	Hybrid	Akrylbasert	Hybrid	Hybrid	PU-skum	PU-skum	PU-skum	PU-skum
Volum:	0,29 l	0,29 l	0,29 l	0,29 l + 0,6 l	0,29 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l/0,5 l	0,75 l
Tåler kulde under transport:	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-	-	-	-
Miljøsertifisering:	EC1+/M1	M1	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	-
Næringsmiddelgodkjent:	ISEGA	-	-	ISEGA	ISEGA	-	-	-	-
Svanens husproduktportal:	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	-	-	-	-
BASTA-godkjent:	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	-	-	-	-
Klassifisert som Sunda Hus (sunne hus)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Byggevarevurderingen:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Erstatter/utgår:	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	POWER BOND	MAXI BOND SEAL	CLEAR BOND	FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP	FOAM ALLROUND GUN	FOAM ALLROUND HAND	STONE FIX FOAM