

Alvdal Skurlag Royalolje kledning er en høykvalitets Royalolje tilsatt sopphindrende midler for utendørs bruk. Brukes til utvendig vedlikehold av tidligere royalimpregnert trevirke (kledning). Anbefales også brukt som første gangs behandling på alle royalimpregnerte kappflater.

## Tekniske data



Type:	Oljebasert impregnering
Farger:	Klar, brun, oker, rød, svart, fjellgrå
Påføring:	Pensel, rulle eller høytrykkssprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Forbruk:	6-10 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlagets porøsitet
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse
Berøringsstør:	2 timer
Overmalingsintervall:	24 timer
Minimum påføringstemperatur:	+ 5°C. Lave temperaturer gir lengre tørketid

## Forbehandling

Trevirket må være rengjort og tørt før påføring. Løse fibre, grått treverk og eventuelle harpikslutslag må børstes/skrapes bort.

## Påføring

Påføres med pensel, rull eller sprøyte. Ved etterbehandling av tidligere royalimpregnert trevirke kan det være tilstrekkelig med ett strøk. På de mest værutsatte flatene kan en vurdere to strøk. Det er viktig at overskudd av olje strykes av. Oljen skal trekke inn i treverket. Endeved og kuttflater må behandles med minimum 3-4 strøk til treverket er godt mettet. Pigmentert olje kan blandes ut med upigmentert olje slik at man reduserer pigmenteringen.

## Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate for at unngå glans- og fargeforskjeller. Alternativt kan forskjellige batchnumre blandes før bruk.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørt emballasje leveres til godkjent mottak.



## Øvrig informasjon

Rør godt om før bruk og underveis i påføringen for å sikre jevn farge. Dekk til flater som ikke skal behandles.

Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter.

## Sikkerhet

Risiko for selvantennelse, søl, papir og filler o.l. legges i vann eller brennes under tilsyn. Se sikkerhetsdatablad på [www.alvdalskurlag.no](http://www.alvdalskurlag.no). Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed

Utgitt av Alvdal Skurlag AS