

PRODUKTDATABLAD

Casco® Sponplatelim +

Montering av sponplater og andre gulvplater til trebjelkelag

PRODUKTBEKRIVELSE

Montering av sponplater og andre gulvplatematerialer til trebjelkelag. Til sammenføyning av not- og fjærskjøter i gulvplater.

BRUKSOMRÅDER

Casco® Sponplatelim+ er elastisk og har høy styrke og er vannavstøtende. Det tåler kulde og varme og har gode aldringsegenskaper.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkelt å påføre
- Tiksotropisk konsistens
- Lav viskositet gir enkel påføring for plater med not og fjær
- Kan brukes i alle slags miljøer (kalde, fuktige etc.)
- Godkjent av Norsk Treteknisk Institutt

GODKJENNELSER / STANDARDER

Testet av Norsk Treteknisk Institutt i henhold til utvalgte deltester fra ASTM D3498-19a og APA AFG-01.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	1-komponent syntetisk gummilim
Forpakning	300 ml patron eller 600 ml pose
Holdbarhet	24 måneder i uåpnet forpakning ved lagring mellom -10°C og +25°C
Lagringsforhold	I tørre omgivelser, beskyttet mot direkte sollys og ved temperaturer mellom -10°C og +25°C
Farge	Gul beige
Tetthet	ca 1.060 kg/m ³
Tørrstoffinnhold ved volum	ca 60 %
Konsistens	Glatt lim-masse påføres med fugepistol
Termisk resistens	-40°C til + 100°C
Produkt temperatur	+5°C til +25°C
Lufttemperatur	-15°C til 25°C
Herdetid	5-24 timer avhengig av temperatur og tykkelse. Full styrke oppnås etter ca 14 dager

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Sponplatelim påføres alltid med en fugepistol. Fjern skitt, is, snø og fritt vann fra overflatene som skal limes. Påfør to strenger med lim, ca. 5 mm i diameter, til bjelkene som platene skal limes til. Påfør en streng i bunnen av nota og en på oversiden av fjæra på sponplatene som skal limes. Limmengden skal justeres slik at en liten mengde lim trenger ut langs hele skjøten når platene presses sammen, for å oppnå en god fuktforsegling. Sett sammen platene så snart som mulig etter påføring av limet og senest innen 10 minutter. Fest platene med anbefalte spiker eller skruer. Fjern overflødig lim umiddelbart med en sparkelspade. Følg alltid plateleverandørens leggeanvisning.

RENGJØRING AV VERKTØY

Etter hudkontakt, vask med såpe og vann. Limflekker kan etter at de er tørket fjernes ved å gnis av. Rengjør verktøyene og fjern eventuelle limflekker med aceton eller white spirit
Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke tømmes i avløp.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Sponplatelim +
August 2023, Versjon 01.01
02051307000000099