

HEY'DI BYGGSPARKEL TURBO

Sementbasert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel til innendørs bruk. Benyttes til bygging av fall, sårreparasjon og generell finsparkling.



Beskrivelse

Hey'di Byggsparkel Turbo er en sementbasert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel til innendørs bruk. Benyttes til bygging av fall, sårreparasjon og generell finsparkling. Legges ut i lagtykkelser fra 1-50 mm. Hey'di Byggsparkel Turbo er støvredusert.

Bruksområder

Hey'di Byggsparkel Turbo benyttes på underlag av betong, puss, fliser, sponplater m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Ved bruk på fuktutsatte steder skal sparkelen beskyttes med smøremembran og fliser eller gulvbelegg. **NB!** Vær oppmerksom på at det er fuktighetsinnholdet i undergulvet som avgjør når belegget kan limes til Hey'di Byggsparkel Turbo.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss bør primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey'di Primer Gulv til 3 deler vann, eller Hey'di KZ i samme forhold, på sponplater benyttes ufortynnet primer. Glatte, ikke sugende underlag primes med Hey'di Heft/ Hey'di Gysing - forbruk ca. 1,5 kilo pr. m², eller Hey'di Pro Primer Xtra - forbruk ca. 150 gr. pr. m².

EGENSKAPER

Fallbygging, reparasjon og finsparkling

Til innendørsbruk

Tette belgg etter 2 timer

Svanemerket

Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, 2,7-3 liter vann til 15 kilo Hey'di Byggsparkel Turbo. Utblanding foretas med drill med blandevisp, blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. Brukstil utblandet masse er 15-20 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte

Hey'di Byggsparkel Turbo påføres med sparkel eller Brett. Kan påføres i tykke lag uten at massen siger eller sprekker. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +10 °C) - Overdekking

Hey'di Byggsparkel Turbo kan belastes med lett gangtrafikk etter 45-60 minutter, og kan belegges etter ca. 2 timer.

Forbruk

1,5 kilo Hey'di Byggsparkel Turbo pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Pakning

15 kilo sekk.

HEY'DI BYGGSPARKEL TURBO

Sementbasert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel til innendørs bruk. Benyttes til bygging av fall, sårreparasjon og generell finsparkling.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	1,5 kg pr. m ²
Vanntilsetning:	2,7-3 ltr/15 kg
Temperatur i luft og underlag:	+10-20 °C
Brukstid:	15-20 min
Åpentid på gulv:	20 minutter
Anbefalt leggetykkelse:	1-50 mm
Beleggbar:	ca. 2 timer
Gangbar:	45-60 min.
Lagring:	9 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning:	15 kg sekk

PRODUKTKODER:

Varenummer:	2442
GTIN nummer:	7054150024426
NOBB nummer:	60133168
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	07.11.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.