

Eik Vivace

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10157409 /	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	uten fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Vivace	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gylдне gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	13,2 mm Stavmønster 13,2mm 3-Stav	Stil	Rustic	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	13,2mm 3-Stav	m² per pakke	2,84	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	13,2 x 215 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	6	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	2,7 mm	Vekt pr. pakke (kg)	21	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,127
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	142	Varme motstand (m²*K)/W	0,104
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	50	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	1050	Slipe motstand	USRV 33
Overflatebehandling	Live Matt lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	60136222
Farge		FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580225959



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.