



Robust IsSmelt

Effektiv ismelter som kan benyttes til avising på alle glatte underlag som f.eks. fortau, gangveier, trapper, oppkjørsler og parkeringsplasser. Robust IsSmelt starter smelteprosessen raskt og har en lang virketid. Robust IsSmelt er velegnet til bruk i kombinasjon med Robust Strøsand.

Beskrivelse

Effektiv ismelter som kan benyttes til avising på alle glatte underlag som f.eks. fortau, gangveier, trapper, oppkjørsler og parkeringsplasser. Robust IsSmelt starter smelteprosessen raskt og har en lang virketid. Robust IsSmelt er velegnet til bruk i kombinasjon med Robust Strøsand.

Robust IsSmelt strøs ut for hånd eller med strøboks, spredevogn, spade e.l. Fordel Robust IsSmelt jevnt utover underlaget. Dersom man strør for hånd, bør arbeidshansker benyttes. Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse. Robust IsSmelt er et rent naturprodukt og inneholder ingen giftstoffer og er ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon ved normal bruk. Robust IsSmelt kan også løses opp med vann til en saltlake. Saltlaken kan da benyttes som forbehandling av underlag med en såkalt "anti-ising" effekt. Praktisk brukstemperatur er ned til ca. -15°C.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

Spesifikasjon	
NaCl	98,5 %*
Ca + Mg	0,30 %
Sulfat, SO ₄	0,70 %
Vann, H ₂ O	0,3 %
Uløselig i vann	0,15 %
Antiklumpemiddel, E535	max. 100 mg/kg

* % Tørrestoff

Fysiske data

Løslighet	359 g/L (20°C)
Bulk densitet	1,050-1,250 g/cm ³
Farge	Hvit/grå

Sertifiseringer & Standarder

ISO 9001, EN 16811-1:2016

Siktefraksjoner

< 5,0 mm	100 %
< 3,15 mm	95±5 %
< 1,6 mm	55±25 %
< 0,8 mm	25±15 %
< 0,125 mm	3±2 %

Varedata

Emballasje/pall: 10 kg spann. 48 stk/pall.

Miljøvennlig emballasje som gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.: 415

Nobb nr. 60145017

Gtin: 7090040904157

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er ikke klassifisert merkepliktig i henhold til EC NO 1272/2008 (CLP). Kan forårsake midlertidig irritasjon ved hud- eller øyekontakt. Produktet kan støve noe. Unngå innånding av støv. Ved uhell, skyll rikelig med rent vann. Bruk egnet verneutstyr. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.05.2024